

Betreff: Beobachtungen an Restschutzaufstrichen

Klasse

Patent:

Abteilung

Bericht des Herrn Dr. Lederle Op.
vom 21. März 1938

Nr.

8778

Gesehen vom Abteilungsvorstand:

Gesehen von der Direktion: gez. Fahrenhorst

Zirkuliert in folgenden
Abteilungen:

Empfänger	Eingang	Weiter	Unterschrift
Staatssekretärdirektion			
H. Dr. Göggel			
" Karschke			
" Günther			
Ammoniaklaboratorium			
H. Prof. Dr. Grimm			
H. " Graf			
Coll. Abt. Lu			
H. Dr. Krannich Lu			
Techn. Abt. Lu			
Techn. Abt. Op			

Aufzubewahren im Archiv des:

Ein gegangen beim Archivar:

Laufende Nr. des Archivs:

1551-0499-1M-347

Beobachtungen an Rostschutzanstrichen.

Die Ausgaben für Rostschutzanstriche stellen einen immerhin beachtlichen Posten im Unkostenkonto eines Betriebes dar. Soviele Ansichten auch sonst in Anstrichfragen Gegenstand umfangreicher Diskussionen in Fachkreisen sind, darüber ist man sich im allgemeinen einig, dass ein sorgfältig ausgeführter Mennigeogrundanstrich, der mit einem gleichermaßen sorgfältig ausgeführten wetterfesten Deckanstrich versehen wurde, als bester Rostschutzanstrich anzusehen ist. Wer sich indessen Gelegenheit nimmt die Ausführung von Rostschutzanstrichen und vor allem von Ausbesserungsarbeiten an bereits früher gestrichenen Apparate- oder Konstruktionsteilen zu beobachten muss feststellen, dass es einerseits sehr oft unmöglich ist im Freien die erforderlichen Witterungsbedingungen für die Ausführung eines guten Anstrichs zu finden und dass es aber mindestens ebenso häufig an der nötigen Sorgfalt bei der Ausführung solcher Anstriche mangelt.

Beobachtungen an Austrichen von Apparaten und Konstruktions-teilen in der Wasserstoffreinigung Op. 65 zeigen nun, dass es durchaus möglich erscheint mit reinen Bitumenanstrichen vorzügliche Rostschutzwirkung zu erzielen, ohne dass allzu grosse Sorgfalt oder besonders günstige Witterungsverhältnisse dazu erforderlich wären.

Bei der Verwendung von Bitumenanstrichen muss man sich allerdings damit abfinden, dass man lediglich schwarze Anstriche ausführen kann, doch sieht ein unansehnlicher schwarzer Anstrich, der jahrelang hält, immerhin besser aus als ein verrotteter farbiger.

Im Nachstehenden werden drei Lichtbilder gezeigt, die in der Tabelle genügend erläutert sind. Es handelt sich hierbei um Anstriche an Hochdruckflaschen, die als Abschneider in der Kupfer-

laugaeauswaschung dienen. Deckanstrich ist in allen drei Fällen ein Bitumenanstrich (Inertol).

Abscheider	Grundanstrich	
	Art	Datum
13	Mennige-Leinöl	Okt. 1934 Abb. 1
14	" "	Okt. 1936 Abb. 2
15	Bitumen	Nov. 1928 Abb. 3

Die Abb. 1-3 geben ein anschauliches Bild über den Zustand der Anstriche. Während bei Abscheider 13 nach drei Jahren der Mennigegrundanstrich bereits völlig unterrostet und nahezu zerstört ist, findet man bei dem Anstrich von Abscheider 15 mit einem Alter von neun Jahren unter dem Bitumengrundanstrich das blanke Metall. (Der einjährige Mennigeanstrich von Abscheider 14 hat etwa den gleichen Zustand wie der neunjährige Anstrich von Abscheider 15).

Es ergibt sich also, wie besonders die Deckel der drei Hochdruckflaschen zeigen, folgendes Bild:

Während bei Ölfarbenanstrich sich ansetzender Rost weiter wittert und einen Rostherd bildet, der durch Unterrostung den ganzen Anstrich allmählich zerstören kann, vermag beim Bitumenanstrich ausserhalb der Farbgrenze sich bildender Rost nicht die Farbgrenze zu überschreiten und den Anstrich zu unterwühlen.

Die Ursachen für das grundsätzlich verschiedene Verhalten der beiden Anstricharten ist wohl darin zu erblicken, dass Mennige und Leinöl einen Film bilden, der durch chemische und physikalische Einflüsse vom Untergrund losgelöst werden kann, während ein Bitumenanstrich überhaupt keinen Film bildet, ebenso wie etwa Kalk- oder Leimanstriche, aber gleich-

seitig so hydrophob ist und so zäh am Untergrund haftet, dass Feuchtigkeitseinwirkung auf den Untergrund nahezu ausgeschlossen ist.

Schlussfolgerungen:



1. Bei Apparaten und Konstruktionsteilen, die einen Bitumen-deckanstrich erhalten sollen, sollte grundsätzlich jeder Leinöl und Mennige enthaltende Unteranstrich vermieden werden.
2. Es besteht Bedürfnis nach bunten Deckanstrichfarben, die wetterfest sind und sich mit einem Bitumengrund vertragen, bzw. nach einer nicht filmbildenden hydrophoben Anstrichmasse, die bunt gefärbt werden kann und zu erträglichem Preis erhältlich ist.

Zusammenfassung:

1. Es wird die überlegene Rostschutzwirkung von reinen Bitumenanstrichen gegenüber Bitumenanstrichen mit Mennige-Leinölgrundanstrich gezeigt.
2. Neben der vorzüglichen Rostschutzwirkung zeichnet sich der Bitumenanstrich dadurch aus, dass er bei nahezu jeder Witterung aufgebracht, ohne besondere Sorgfalt ausgeführt und bequem und sicher ausgehebelt werden kann.

Oppau, den 21. März 1938.

8782



2

8783

