

000509

Herrn Dr. Halde

RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

Holten, den 25. November 1938

N i e d e r s c h r i f t

über die Erfahrungsaustauschsitzung in Rauxel  
am 4. November 1938.

---ooOoo---

Anwesend die Herren:

Hochschwender	
Jung	
Klein	
Müller-Lucanus	Schwarzheide
Steinbrecher	
Wagner	
Weingärtner	
Grimme	
Buse	Rheinpreussen
Kölbel	
Braune	
Heckmann	Rauxel
v. Holt	
Seyffert	Wintershall
Werres	
Heinrich	
Ohme	Hoesch-Benzin
Roth	
Kowalski	
Hajeck	Schaffgotsch-Benzin
Löpmann	Essener-Steinkohle
Alberts	
Feist	
Gehrke	
Heckel	Ruhrbenzin/Ruhrchemie
Laube	
Roelen	
Schuff	

---ooOoo---

Alberts schlägt vor, zuerst über die Erfahrungen mit Mischkontakten zu sprechen.

Rauxel: Die Aktivität des Mischkontaktes ist befriedigend und gleichmässig. Die als Versuchsfüllungen in Betrieb befindlichen reinen Magnesium-Kontakte haben sich ebenfalls

über eine längere Laufzeit gut bewährt, sodaß Rauxel allgemein zu reinen Magnesium-Kontakten übergehen möchte.

Roelen weist hierbei darauf hin, daß in Kleinversuchen Mischkontakte mit 1 - 2 % Thoriumoxydzumischung bessere Ergebnisse zeigen als reine Magnesiumoxyd-Kontakte. Es treten auch Unterschiede in der Paraffinanlagerung, Festigkeit und im Verhalten beim Hydrieren auf. Ob zwar diese Unterschiede sich auch im Grossbetrieb bemerkbar machen, kann nicht vorausgesagt werden.

Weiterhin berichtet Rauxel, daß bei der Extraktion der Kontakte im Ofen keine wesentlich grössere Kontaktstaubmenge in die Produkte gelangt. Bei der Entleerung von reinem Magnesium-Kontakt glaubt man etwas mehr Staubanfall als bei normalen Mischkontakten festgestellt zu haben. Entleerungsunterschiede zwischen diesen beiden Kontaktarten sind aber nicht vorhanden.

Für Rheinpreussen berichtet Grimme, dass bei dem augenblicklichen Einsatz von 93 % Mischkontakten die Aktivität und Ausbeute befriedigend ist. Über die Fahrweise wird gesagt, daß das Anfahren der Kontakte in der 2. Stufe über 2 - 4 Wochen durchgeführt wird, dann erst erfolgt die Umschaltung auf die 1. Stufe. Nach rund 7 Wochen wird die erste Regeneration durchgeführt, die aber ohne grossen Erfolg bisher gewesen ist. War die Anfangsbelastung in der 1. Stufe  $1600 \text{ m}^3$  so wurde nach 7 Wochen Laufzeit bei  $1000 \text{ m}^3$  Belastung immer noch 60 % Kontraktion erreicht. Man glaubt, mit 2 Zwischenbelebungen und einer Schlusshydrierung bei einer 4monatigen Laufzeit auszukommen. Über die Entleerung der Kontakte ist nichts Neues zu berichten.

Kölbel weist darauf hin, daß sich immer noch bis zu 3 % unreduziertes bzw. schwach reduziertes Korn im Kontakt vorfindet. In 2 Kübeln wurden bis zu 8 cm große zusammengebackene unreduzierte Kontaktstücke gefunden.

Gehrke betont, daß der Anteil an sogen. unreduziertem Korn, wie ~~auf~~ bereits auf der Besprechung in Schwarzheide mitgeteilt wurde, mengenmäßig nur einen sehr geringen Anteil ausmacht. Es wurde durch Untersuchung solcher unreduzierter Anteile festgestellt, daß der Reduktionswert zwischen 30 und 40 % liegt.

Die von Rheinpreussen beobachtete Klumpenbildung ist, wie durch Versuche eindeutig festgestellt werden konnte,

darauf zurückzuführen, dass das reduzierte Korn durch Oxydation-  
vermutlich während der Kaltfahrperiode - auf hohe Temperaturen  
erhitzt wird. Gleichzeitig tritt Verfärbung des Kontaktes ein.  
Die Ursachen, welche zu dieser Oxydation führen, sind bisher  
noch nicht geklärt.

Auch in Laborversuchen wurden vor allem in den er-  
sten Teilen der Kontaktschicht solche Hellfärbungen des Ker-  
nes festgestellt. Da ~~das~~ zur Reduktion verwandte  $H_2$  sauerstoff-  
frei war, kann diese Erscheinung nicht auf Oxydation zurückge-  
führt werden. Eine Erklärung dieser im Kleinen festgestellten  
Verfärbung des Kontaktes ist ebenfalls bis jetzt nicht möglich.

Kölbel hat festgestellt, daß Mischkontakte besser  
als reine  $ThO_2$ -Kontakte bei  $195^\circ$  Benzinkohlenwasserstoffe zu  
höheren Ölen polymerisieren. Auch die ungesättigten Bestand-  
teile des Gasols werden über Mischkontakt weitgehendst umge-  
setzt, sodaß über dieser Kontaktart nach seiner Ansicht all-  
gemein mehr höhersiedende Produkte entstehen.

Roelen erklärt hierzu, daß es der Ruhrchemie seit  
längerem bekannt sei, daß Olefinkohlenwasserstoffe an der Syn-  
these teilnehmen können. Er brachte hierzu erläuternde Einzel-  
heiten.

Roelen weist darauf hin, dass die Prüfung der Misch-  
kontakte im Laboratorium bei höheren Temperaturen vorgenommen  
werden muss als die Prüfung der reinen Thorium-Kontakte. Feist  
hat schon seit längerer Zeit Vergleichsversuche in Schwarzheide  
und bei der Ruhrbenzin hierüber veranlasst, über deren Ergebnis  
auf der nächsten Sitzung berichtet werden soll.

Die Versuche bei der Ruhrbenzin haben bis jetzt ge-  
zeigt, daß bei  $185^\circ$  während einer Betriebszeit bis 1000 Stunden  
Mischkontakte eine geringere Umsetzung als reine  $ThO_2$ -Kontakte  
geben. während bei 190 und  $195^\circ$  Versuchstemperatur eine Anglei-  
chung der CO-Umsetzung eintritt. Um ein endgültiges Urteil über  
die Höhe der festzusetzenden Prüftemperatur fällen zu können,  
müssen ~~aber~~ Ergebnisse über Laufzeiten bis zu rund 3000 Stunden  
vorliegen.

Für Rauxel berichtet Heckmann weiterhin, dass bei  
den Mischkontakten die Zwischenbelegungen erst nach längerer  
Betriebszeit als bei reinen Thorium-Kontakten vorgenommen wer-  
den muss. Bei reinen Magnesium-Kontakten ist eine solche Zwi-  
schenbelegung durch Hydrierung oder durch Extraktion wahrschein-  
lich überhaupt nicht mehr notwendig, da bisher durchgeführte

Zwischenbelegungen nach 3 - 4 monatlicher Laufzeit wenig Erfolg zeigten.

Alberts möchte von den Lizenznehmern folgende Fragen beantwortet haben:

- 1.) Wie lange ist die Laufzeit der Mischkontakte in der 1. u. in der 2. Stufe?
- 2.) Wieviel Hydrierungen sind während dieser Zeit bei der 1. u. bei der 2. Stufe durchzuführen?

Raukel: Die Laufzeit in der 1. u. 2. Stufe ist mit 4 Monaten angesetzt. Man erwartet also in der 2. Stufe keine höhere Laufzeit.

In der 1. Stufe sind während dieser Zeit 3 - 4 Zwischenbelegungen notwendig, in der 2. Stufe dagegen keine.

Schwarzheide: Laufzeit in der 1. Stufe 4 Monate bei 4 Hydrierungen. Als Laufzeit in der 2. Stufe kann aus bisheriger Erfahrung nur 2 - 3 Monate angegeben werden, doch sind längere Fahrperioden hier noch nicht versucht worden. In der 2. Stufe ist eine Zwischenbelegung nicht notwendig.

Ruhrbenzin: Laufzeit in der 1. Stufe 4 Monate bei folgender Belastungsänderung: 2 Monate lang  $1200 \text{ m}^3$ , 1 Monat  $1000$  und 1 Monat  $800 \text{ m}^3$ . Während dieser Zeit 2 - 3 Hydrierungen. Eine Überwachung durch die Versuchs-Aktiv-Kohle hat gezeigt, dass die Ausbeute bei  $300 \text{ m}^3$  im 4. Monat spezifisch gleich ist wie bei hohen Belastungen in den ersten Monaten. Für die 2. Stufe wird ebenfalls eine Laufzeit von 4 Monaten ohne Hydrierung angegeben.

Rheinpreussen: Über die Laufzeiten können keine verbindlichen Angaben gemacht werden, da aus Betriebsgründen die frischen Mischkontakte über 4 Wochen in der 2. Stufe angefahren werden. Danach erfolgt eine normale Laufzeit in der 2. Stufe, bei der bei  $1600 \text{ m}^3$  Belastung noch 65 % Kontraktion erreicht werden. Hiernach erfolgt eine nochmalige Umschaltung auf die 2. Stufe.

Hochschwender wünscht eine Gegenüberstellung der Ergebnisse mit Mischkontakten und reinen Thorium-Kontakten hinsichtlich folgender Daten: a) Ausbeute, b) Ofenleistung, c) Qualität der Produkte, d) Zahl der Zwischenbelegungen, e) Entleerung, f) Kontaktkosten bezogen auf kg/Benzin.

Alberts regt an, eine Zusammenstellung dieser Daten durch Schuff ausführen zu lassen, bemerkt aber jetzt schon zu

den einzelnen Punkten folgendes: Zu a) Über die Ausbeute-Erhö-  
 hnung bei Mischkontakten dürfte bis jetzt kein eindeutiges  
 Urteil möglich sein, doch gibt auch hier sowie für die Ofenlei-  
 stung der gleichmäßig gute Reaktionsverlauf bei Mischkontakten  
 sicherlich Vorteile gegenüber den reinen Thorium-Kontakten. Zu  
 berücksichtigen sind hierbei auch die bisher erreichten länge-  
 ren Laufzeiten. Zu c) Die Qualität der Produkte dürfte nach  
 den eingehenden Untersuchungen bei Rheinpreussen und Ruhrbenzin  
 kaum wesentlich verschieden sein. Zu d) Zwischenbelegungen:  
 Hier ist die geringere Anzahl der Zwischenbelegungen für den  
 Mischkontakt günstig. Über e) Entleerungen liegen eindeutige  
 Erfahrungen nur bei Schwarzheide vor, die ebenfalls für den  
 Mischkontakt sprechen. Zu f) erklärt Gehrke, dass eine 20 - 30  
 %ige Ermässigung an Betriebskosten bei der Verarbeitung von  
 Mischkontakt gegenüber dem reinen Thorium-Kontakt zu erwarten  
 ist.

Hochschwender stellt die Tagesleistung eines Ofens  
 bei den verschiedenen Werken gegenüber: (Monatsmittelwerte von  
 Oktober).

Rauxel	1,80 to	bei	116 g m <sup>3</sup> /J-Gas
Schwarzheide	1,93	" "	121 " "
Rheinpreussen	1,63	" "	118 " "
Ruhrbenzin	1,58	" "	109 " "

Die Unterschiede, die heute noch in der Ausbeute auf-  
 treten, müssen auf betriebliche Gründe zurückzuführen sein. Ein  
 Unterschied in der Kontaktaktivität dürfte kaum noch bestehen.  
 Eine Besserung der Ausbeute erwartet man nur von einer Verbes-  
 serung des Kontaktes. Hierzu bemerkt Alberts, dass auch durch  
 die Betriebsführung (Schaltweise, Belastung, Temperaturführung  
 und ähnliche Faktoren) eine gewisse Verbesserung der Umsetzung  
 noch erwartet werden kann.

Grimme weist darauf hin, dass allgemein bei den Aus-  
 beuten zu berücksichtigen ist, ob das Ausbringen von Stabil-  
 oder Roh-A.K.-Benzin eingesetzt wird. Bei Rheinpreussen sind  
 Unterschiede im Ausbringen von  $\pm 5\%$  je nach Jahreszeit bei  
 Einsatz von Stabilbenzin beobachtet worden. Ähnliche Verhält-  
 nisse wurden in Holten festgestellt.

Über die Erfahrungen mit Mischkontakt, der nur 2,5%  
 Thoriumoxyd enthält berichtet Rheinpreussen, dass nach Labor-  
 prüfung von den 4 gelieferten Füllungen 3 als gut zu bezeich-  
 nen sind, während eines eine geringere Aktivität zeigt. Aus

dem Betrieb liegen aufgrund der kurzen Fahrzeit noch keine Resultate vor. Die in Rauxel eingesetzten Mischkontakte mit 2,5% Thoriumgehalt zeigen nach längerer Betriebszeit normale Aktivitäten und Ausbeuten, geringe Verschiebungen in ihrem Verhalten decken sich mit den Erfahrungen, die man mit reinen Magnesium-Kontakten gemacht hat, d.h. sie wirken sich nur im günstigen Sinne aus. Nach Roelen ist ein Mischkontakt mit 2.5 % Thoriumoxydzusatz als günstigste Mischung nach Laborversuchen anzusehen. Diese Beurteilung erfolgt nicht allein aus Aktivitätsgründen sondern auf Grund indirekter Untersuchungen, wie Gerüststabilität und Ähnliche.

Auf Anfrage teilt Laube mit, dass über die Kostensenkungen bei Verwendung von Mischkontakt genaue Berechnungen durchgeführt werden, dass aber bisher nur unverbindlich 800 - 1000 RM für die Regenerationskosten einer Ofenfüllung angegeben werden kann, da durch gleichzeitige Aufarbeitung alter reiner Thorium-Kontakte bis jetzt noch kein klares Bild erhalten werden konnte. Über die Extraktionskosten in der Katorfabrik wird den einzelnen Lizenznehmern baldigst Mitteilung zugehen, sodaß dann entschieden werden kann, ob eine Entparaffinierung in der Katorfabrik oder im Betrieb anzustreben ist.

Die Paraffingehalte der ausgebrauchten Mischkontakte liegen bei Schwarzheide, Rauxel und Ruhrbenzin zwischen 0 u. 10% während die Massen von Rheinpreussen immer noch höhere Paraffingehalte aufweisen.

Die Pyroplorität dieser Kontakte bereitet ihrer direkten Auflösung in der Katorfabrik trotz des niedrigen Paraffingehaltes grosse Schwierigkeiten. Zur Inaktivierung (gleichbedeutend mit Oxydation) ist eine kurze Behandlung mit Dampf erforderlich. Aus diesem Grund sollen die bereits auf der letzten Austauschitzung beschlossenen Versuche zur Oxydation der Kontakte vor dem Ausfüllen aus dem Ofen durch Behandlung mit Dampf oder Dampfluftgemischen beschleunigt in Angriff genommen werden.

Schuff weist darauf hin, dass nach den Unterlagen der Katorfabrik die Paraffingehalte der nur nach der Spaltmethode ( ohne Extraktion ) vorbehandelten Mischkontakte der Monate August und September aus Schwarzheide überraschend niedrig sind. Da ein Teil der zurückgesandten Kübel Mischungen verschiedener Ofenfüllungen enthält, ist noch kein ganz klares

Bild über diese Entparaffinierungsmethode zu erhalten. Eine weitere Untersuchung dieser Frage wird durchgeführt.

Alberts weist darauf hin, dass es bei der Ruhrbenzin noch nicht einwandfrei gelungen ist, ohne Extraktion einen Mischkontakt aus dem Ofen leicht zu entleeren.

Ruhrbenzin und Brabag-Schwarzheide geben übereinstimmend etwa 700 Arbeitsstunden pro Ofen an, Gewerkschaft Viktor Rauxel hingegen nur etwa 350 h. Für die einzelnen Arbeitsgänge werden folgende Zahlenangaben gemacht:

Schwarzheide benötigt für die Spaltmethode (500 m<sup>3</sup>/h Sy-Gas Stufe I bei 208 - 212°) 24 h, für die Entleerung, bei 140° etwa 3 h, wobei 90 - 95 % des Kontaktes frei ausfallen, während nur im oberen Teil des Ofens eine 5 - 10 cm starke Schicht durch Stochern entfernt werden muss. Es folgt stets eine Schlussüberung mit Pressluft.

Ruhrbenzin führt 4 Extraktionen in 24 h durch, trocknet dann mit 1000 m<sup>3</sup>/h Sy-Gas Stufe I über mindestens 12 h und entleert bei Temperatur von etwa 150°. Alsdann wird gestochert und mit Pressluft nachgeblasen.

Rauxel führt in 12 h eine destillative Extraktion aus und benötigt für Trocknung und Kühlung nochmals dieselbe Zeit.

Rheinpreussen kann noch keine Erfahrungen über die Entleerung von Mischkontakten angeben.

Mit der destillativen Extraktion und der Düsenextraktion sind weitere Versuche durchgeführt. Die Düsenextraktion dürfte sich, da sie kürzere Zeit in Anspruch nimmt, zu Entleerungszwecken besonders eignen.

Alberts berichtet über die Verwendung einer neuen Kontakt-Formart, des Eirichkornes, im Grossofen. Der Kontakt zeigt eine gute Aktivität und Aufarbeitung, doch ist auf Grund der Kobaltdichte der Kobaltinhalt des Ofens zu hoch. Vier weitere Kontakte als Eirichkorn werden im Druckofen eingesetzt und kommen in nächster Zeit in Betrieb. Die Leistung der Katorfabrik an Eirichkorn beträgt augenblicklich 1 Ofenfüllung die Woche. Rheinpreussen und Schwarzheide haben sich bereit erklärt, Eirichkorn zu Versuchszwecken zu nehmen.

Laube weist darauf hin, dass die Umlaufzeiten der Kübel und Kübelwagen immer noch zu lang sind. Während im ersten halben Jahre 1938 die Umlaufzeit durchschnittlich bei 7 - 8 Tagen lag, ist sie jetzt bei Viktor auf 7 - 23 Tage, bei Rheinpreussen auf 6 - 15 Tage, bei Ruhrbenzin auf 8 Tage und bei

Schwarzheide auf 7 - 16 Tage gestiegen. Diese hohen Umlaufzeiten müssen gesenkt werden, um eine regelmässige Belieferung der Lizenznehmer mit Kontakt durchführen zu können. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass keine Mischung von ausgebrauchten Kontakten zurückgeschickt werden darf, da sonst die begonnene Feststellung der Verluste zwischen Auslieferung der Katorfabrik und Rücklieferung an die Katorfabrik nicht durchführbar ist.

Die einzelnen Lizenznehmer berichten über die Einfahrmethoden des Mischkontaktes wie folgt:

Schwarzheide hat die ersten Mischkontakte ab 120° mit 1000 m<sup>3</sup> Sy-Gas belastet und die Temperatur je Stunde um 7 - 10° erhöht.<sup>x)</sup> In mehreren Fällen trat hierbei dann bei 150-160° eine starke Widerstandserhöhung im Ofen auf, d.h. durch Kohlenoxydzerfall trat Kohlenstoffabscheidung ein. Aus diesem Grunde wurde diese Art der Inbetriebnahme verlassen und mit geringer Gasbelastung - rund 500 m<sup>3</sup> - bei 150 - 165° die Inbetriebnahme versucht. Auch hierbei tritt in diesem Temperaturbereich eine starke Kontraktionszunahme unter Kohlenoxydzerfall und gleichzeitiger Methanbildung ein. In manchen Fällen war ein Absetzen des Ofens notwendig um eine Verstopfung zu vermeiden, doch konnte meistens diese Temperaturstufe mit ihrem abnormalen Reaktionsverlauf ohne wesentliche Widerstandserhöhung durchfahren werden, d.h. die normale Synthesereaktion stellte sich bei dieser geringen Belastung von selbst wieder ein.

Nach Alberts können Mischkontakte mit 5 % Thoriumgehalt in der 1. Stufe wie folgt ohne Schwierigkeiten in Betrieb genommen werden. Ab 120° wird der Ofen voll belastet um dann ab 150° nur ganz langsam in der Temperatur gesteigert zu werden. Hierbei wurde nach den bisherigen Erfahrungen die normale Synthesereaktion eingeleitet, ohne dass eine erhöhte Methanbildung oder eine Kohlenstoffabscheidung beobachtet wurde. Auf die gleiche Weise sollen Verbrauchskontakte mit 2.5 % Zusatz in Betrieb genommen werden. Erst nach diesen Versuchen soll über die Umstellung der Kontakt Herstellung auf Mischkontakt mit 2.5 % Thoriumgehalt verhandelt werden.

Folgende Kontaktlieferungen werden für den Monat November von den einzelnen Lizenznehmern angefordert:

<u>Rauxel</u>	3 - 4 Ofen reiner Magnesium-Kontakt
	3 - 4 Ofen Mischkontakt mit 2,5 % Thorium-
	3 - 4 Ofen Mischkontakt mit 5 % "oxyd
zusammen also rd.	9 - 12 Ofenfüllungen .

x) Beim Anspringen wurde die Belastung auf 1600 m<sup>3</sup> erhöht. 9 -

000577

- 9 -

Rheinpreussen: 14 Ofenfüllungen mit Mischkontakt mit 5% Thoriumoxyd  
2 Ofenfüllungen mit reinem Magnesium-Kontakt.

Schwarzheide: 30 - 36 Ofenfüllungen mit Mischkontakt mit 5% Thoriumoxyd  
4 - 6 Ofenfüllungen mit Mischkontakt mit 2,5% Thoriumoxyd.

Ruhrbenzin:

Für die Normaldruckanlage 10 Ofenfüllungen mit Mischkontakt mit 5% Thoriumoxyd  
4 Ofenfüllungen mit reinem Magnesium-Kontakt.

Für die Druckanlage 10 Ofenfüllungen mit Mischkontakt mit 5% Thoriumoxyd

Essener-Steinkohle: 16 Ofenfüllungen Mischkontakt mit 5% Th.-oxyd

Krupp - Benzin: 16 Ofenfüllungen Mischkontakt mit 5% Th.-oxyd

Das sind zusammen für Monat November 126 Ofenfüllungen.

Der Zusendungstermin der Versuchskontakte bleibt der Katorfabrik überlassen, doch soll eine möglichst frühe Benachrichtigung der Lizenznehmer hierüber erfolgen.

Über die Kontaktlieferungen im Monat Dezember erfolgt eine Rundfrage durch die Katalysator-Fabrik.

Auf die Anfrage Braune, ob an einer weiteren Verbesserung der Kontakte gearbeitet wird, so daß die bis jetzt erreichte Ausbeute von 114 - 118 g flüssige Produkte je m<sup>3</sup>/J-Gas verbessert werden kann, antworten:

Alberts und Roelen, daß sowohl in den Laboratorien als auch im Betrieb an dieser Frage gearbeitet wird und daß sowohl von der Betriebsweise wie auch von einer besseren Verteilung des Kobaltes im Katalysator eine Steigerung der Ausbeute zu erwarten ist, zumal es mit besonderen Kontakten schon gelungen ist, 145 - 150 g flüssige Produkte /m<sup>3</sup> J.-Gas in drucklosem Betrieb zu erreichen.

Gasreinigung: Rauxel wünscht eine Feinreinigermasse mit einer Körnung von 10 - 15 mm möglichst staubfrei zu erhalten da bei einer solchen Masse ein gleichmässiger Gasdruchgang und damit eine gute Reinigungswirkung zu erwarten ist.

Grimme teilt mit, dass die letzten Feinreinigermasselieferungen wieder stark staubhaltig waren. Der Nachreiniger in Rheinpreussen ist seit 6 - 7 Wochen in Betrieb, der Gesamtschwefelgehalt des Synthesegases lag seit dieser Zeit nie über,

0,2 g; doch muss hierzu bemerkt werden, dass durch Inbetriebnahme der Koksgasspaltung ausserhalb der Generatoren die Reinigungswirkung der Feinreinigung ohne Nachreiniger erheblich verbessert wurde.

Drucksynthese: Jung fragt an, ob neuere Ergebnisse über die Durchführung der Drucksynthese im Grossofen vorliegen. Alberts erklärt hierzu, dass im Prinzip die Durchführung der Drucksynthese in den aufgestellten Grossöfen gelungen ist. Über 16 Tage konnten die in der Druckversuchsanlage erreichten Umsetzungen und Ausbeuten auch hier erhalten werden, doch traten nach dieser Zeit durch mehrmaligen langanhaltenden Stromausfall Störungen im gleichmässigen Gasdurchgang innerhalb des Ofens auf. Diese dürften dadurch bedingt sein, dass die kondensierbaren Reaktionsprodukte bei Unterbrechung des Gasdurchganges nicht mehr ordnungsgemäss aus dem Ofen ausgetragen werden können. Man glaubt, durch langsame Entspannung des im Ofen befindlichen Gasgemisches diese Schwierigkeiten überwinden zu können. Auf der nächsten Erfahrungsaustauschsitzung kann über die Drucksynthese weiteres berichtet werden, da im Laufe des November 12 - 16 Öfen angefahren werden.

Die Anfrage Wagners, ob der Ruhrchemie etwas bekannt geworden ist über die Versuche der Schaffgotschen Werke über die Drucksynthese, wird von Alberts verneint.

Die nächste Erfahrungsaustauschsitzung findet Freitag, den 6. Januar 1939 in Moers statt.