

TITLE PAGE

V 1 Ester aus den Nachlaufsäuren der Paraffinoxidation
Ester from the residual acids of paraffin
oxidation.

Frame Nos. 731- 741

21.1.52

AKTENNOTIZ

Exter aus den Nachlageschuren der Paraffinoxidation.

Bei den hier beschriebenen Produkten handelt es sich um Rovin, dessen Stärkomponente ein Gemisch hochmolekularer Fettsäure ist. Die Fettsäure II ist, wie sie bei der Paraffinoxidation auftritt, eine Paraffinwasserstoffsäure, die eine mittlere Kettenlänge von etwa C₁₈-C₂₀ hat. Als Alkoholkomponente wurden die einfachen primären sowie vor allem polyalkohole Verbindungen gebraucht.

Die Voreitung geschieht in einfacher und pektiniger Weise. In einem Gemisch der Komponenten unter Rütteln wird ein Bleikatalysator, wobei das gebildete Reaktionswasser abgeführt und entfernt wird. Als Katalysator wird Zinkchlorid oder Magnesium benutzt, wobei man bei Anwendung des Magnesiums ein doppelter Exter erhält. Um eine möglichst vollständige Verteilung zu erhalten, sind in den meisten Fällen, vor allem bei der Verteilung von OH-Gruppen der Polyalkohole Temperaturen von 100° bis 220° erforderlich. Zur Aufreitung der Rovin ist eine Verteilung erwiesen, dem Gemisch bereits vom Bleikatalysator zugesetzt. Als wirksamster Bleikatalysator wurde ein Bleitetratitanat mit einer Aktivität von etwa 1% einer Mischung aus Carbonyltitanat und Bleititanat 4:1. Bei dieser Art der Anwendung des Bleikatalysators ist die Verteilung in vielen Fällen ohne Katalysator ebenso gut wie bei Gegenwart eines Katalysators, was eine wichtige Erfahrung ist.

Diese Anwendung eines größeren Überschusses an Bleikatalysator erlaubt eine Verteilung und Anwendung eines Bleikatalysators, die Nachlagerung von Polyalkoholen zu einem Polyalkohol, wobei diese Verbindungen kein Alkohol nicht im Hydroxylus aufzuteilen. Es kann aber mit zweien Hydroxylgruppen eine Verteilung erreicht werden, die ein dichtverestertes Produkt ergibt, das sehr schlecht entfettet, das heißt, es kann nicht abgetrennt werden, obwohl es auch nicht oder nur unvollständig abgetrennt werden kann. Eine Ausnahme, die Ausnahmsweise ist, wenn die Rovin nicht voreingestellt ist, daß man dann einen Überschuss an noch freiem Bleikatalysator verwendet.

Ester aus Polyalkoholen und einem Gemisch aus Vorlaufsaure und Nachlausure. Im folgenden wird Mischoester genannt. Es ist nur zweckmäßig so her, daß man zunächst die Nachlausure allein oder mit einem kleineren Teil der zu verwendenden Vorlaufsaure verarbeitet und erst dann die Vorlaufsaure bzw. den Rest der Vorlaufsaure zugesetzt und die Veresterung zu Ende führt. Hierdurch wird erreicht, daß die Nachlausure sich zunächst vollkommen ungesättigt und dann die restlichen OH-Gruppen von der leichter zu veresterten Vorlaufsaure besetzt werden.

Je nach Veresterungsdauer, Temperatur und Bleichung erhält man Produkte von sehr heller, schwach gelber bis zu dunkelbrauner Farbe.

Die Nachlausure- und Mischoester bilden je nach Art der Alkoholkomponente und des angewandten Verhältnisses von Vorlaufsaure zu Nachlausure weiche oder härtere, halbfeste, weichfettige oder wölffettartige, schmale oder wachshähnliche, mehr oder weniger feste bis harte Stoffe²). Weitere Variationsmöglichkeiten in Bezug auf die Konsistenz ergeben sich aus der Tatsache, daß die Hydroxylgruppen der Polyalkohole ganz oder nur teilweise verestert.

Die Tabelle (s. Anhang) gibt eine Übersicht über V-Z., Siedepunkt, spez. Gewicht, Flammpunkt und Löslichkeit in verschiedenen organischen Lösungsmitteln. Die Löslichkeiten beziehen sich auf Raumtemperatur. Bei höherer Temperatur sind die Estere fast in allen den angegebenen Lösungsmitteln löslich.

Ergebnisse

Als Weichmacher für Kunststoffe ergibt sich folgendes:

Leut. Hugo Rux vom 11.8.41 kommen die Nachlausuren nicht in Methylpropan-, Butanol-, Athyl-, Propyläther, Benzol, Acetan oder freien OH-Gruppen wie Mononachlausure-Pentaerythrat. Sie sind in Frage, da sie mit Igelit PCU und mit dem Cell. V. 100000000% vollkommen unverträglich sind. Ebenfalls Mischoester mit Nachlausure-Nachlausure-Pentaerythrat-Ester annehmen. Eine solche Kettensetzkette dürfte wohl zu lang sein, um mit den oben genannten Kunststoffen noch verträglich zu sein. Dasselbe gilt für die Nachlausure.

Auf Grund ihrer talgig-fettigen und wölffettartigen Eigenschaften steht und a.T. auch durch Ihre brennbarkeit ein gewisser Nachteil vor. Es lag es nah, diese Produkte auf ihre Anwendungsfähigkeit zu untersuchen. Von der Color. Abt. Back wurden daher die oben untersucht auf etwaige Verwendung zur Herstellung von Kosmetik-

I. G. Ludwigshafen
Ammoniakaboratorium Oppau

Aktennotiz

Dr. Ir/Bm ^{Unters. Zeichen}

21.11.42

Am-Ester aus den Nachlaufäsuren der Paraffinoxydation.

Pieren, Bleistift- und Farbminen, als Hilfestoffe für die Herstellung chem.-technischer Produkte wie Melkfett, Lederfett, Treibriemenfett, gemittel, Skiwachsen usw. und schliesslich als Emulgatoren bzw. als Emulgiermittel für Bohröle und -fette.

Kohlepapier.

Wie die Prüfung ergab, (Memo Lack 9.5.41 und 11.9.42) sind folgende Ester zur Herstellung von nichtkopierenden, kopierenden, Ornig- und sogen. Basenpapieren, Handdurchschreibpapieren recht gut brauchbar:

Nachlaufäure-Pentaerythritester, Nachlaufäure-Trimethylolpropan-Ester, " -D 35-Ester, (vgl. Anhang), Nachlaufäure-Pentaerythrit-Ester mit 1 freien OH-Gruppe, " Hexantriol-Ester mit 2 freien OH-Gruppen, sowie die Mischester aus Pentaerythrit und D 35. Als Ersatz für Vollkett-, Vaseline, Weichmachen ermöglichen die genannten Produkte die Herstellung von Papieren, die einem Vergleich mit aus den bisher verwendeten Naturprodukten hergestellten Papieren standhalten. Als Weichmacher für Handdurchschreibpapiere eigneten sich diese Ester, dagegen nicht.

Bleistiftindustrie.

(s. Memo Lack 17.9.41 und 11.9.42)

Die Produkte kommen in Betracht als Austauschstoffe von Japanwachs-Stearin-Gemischen für die Präparierung von Graphit- und Farbminen. Als sehr gut brauchbar, fast so gut wie Japanwachs-Stearin erweist sich der Nachlaufäure-Pentaerythritester. Als gut brauchbar, aber weniger gut als Japanwachs-Stearin ist der Nachlaufäure-Trimethylolpropan-Ester zu bezeichnen. Fraktisch unbrauchbar ist der Nachlaufäure-Hexantriol-Ester, weil er selbst bei 100° noch keine homogene Schmelze liefert. Unbrauchbar sind weiterhin: Nachlaufäure-Butandiol-1,4-Ester,

" UV 2B-Ester,

Methyl-Ester sowie der Mischester aus Pentaerythrit (Vorlaufäure:Nachlaufäure = 3:1). weil die Gleit- und Schreibfähigkeit der mit diesen Stoffen behandelten Minen sehr mangelhaft ist. Nachlaufäure-Pentaerythrit-Ester und Nachlaufäure-D 35-Ester werden zur praktischen Prüfung an versch. Firmen gegeben. Die bis-

her eingegangenen Urteile sind nicht ganz einheitlich. Nach A.W. Faber, Castell-Bleistiftfabrik, lassen sich beide Präparate in Mischung mit Stearin gut zum Fetten von Minen verwenden, während sie in reiner Form für die meisten Zwecke weniger geeignet seien. In einem späteren Urteil dieser Firma wurde dem Nachlaufäsure-Ester der Vorzug gegeben. J.S. Staedtler (Mars-Bleistiftfabrik) ausserte sich dahin, daß, wenn es nichts anderes gäbe, die Produkte verwendet werden könnten. Die Schwan-Bleistiftfabrik lehnte die Produkte als ungeeignet ab. Die letzтgenannte Firma verlangt feste, brehbare Produkte, die bei etwa 55° einen scharfen Schmelzpunkt haben. Diese Bedingung wird von keinem der bisher dargestellten Ester erfüllt. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß einige der Nachlaufäsureester für die Fabrikation von Graphit- und Farbminen geeignet scheinen, obwohl sie noch einige Wünsche offen lassen.

Leder

(Memo Leder 30.4.41, 14.7.41 und 14.9.42)

Nachlaufäsure-Hexantriol- und Pentaerythrit-Ester sowie Pentaerythrit-Mischester sind als Rizinusölpierzess ohne Interesse, da sie, wie alle Nachlaufäsure-Ester in Alkohol unlöslich sind. Außerdem sind die genannten Ester in Butylacetat und in den der Collodiumdeckfarben zugrundeliegenden Lösgemischen nicht löslich.

Bei der Schmierung von Fahlleder und Blankleder werden normalerweise Mischungen aus Tran, Degras (oxydiertem Tran) und Talg verwendet. Während für Tran und Kindertalg Austauschprodukte gefunden wurden, fehlt jedoch bisher ein solches für den in der Regel bis 1/6 des Gesamtfettes ausmachenden Degras. Fettmischungen, die nur aus den bisher gefundenen Austauschprodukten bestehen, haben den Nachteil, die Leder nicht so zäh und reißfest zu machen wie Mischungen, die noch 15 bis 30% Degras enthalten.

Während der Nachlaufäsure-Hexantriol-Ester zum größten Teil nicht in das Leder eindringt und auch in den in Frage kommenden Lösungsmitteln nur teilweise löslich ist, werden der Nachlaufäsure-Pentaerythrit-Ester und der Pentaerythrit-Mischester (Vorleufäsure: Nachlaufäsure = 3:1) gut von Leder aufgenommen und verleihen ihm dabei einen ähnlichen Griff und ähnliche wasserabstoßende Eigenschaften wie Talg. Besonders interessant ist, daß dabei der Mischester, der für sich allein angewendet, eine normale Fahllederfettung ersetzen kann, dem Fahlleder also ähnliche Eigenschaften verleiht wie normale Kombinationen aus ähnlichen Fellen Kindertalg, Degras und Tran.

Obwohl der Nachlaufäsure-Hexantriol-Ester für die Lederbeschichtung ungesüdet ist, da er nicht ins Leder eindringt, ergibt die Verwendung der Mischester aus Hexantriol mit Vorleufäsure und Nachlaufäsure im molekularen Verhältnis 1:2 und 2:1 eine Mischung, die in der Fahllederschmierung im Austausch gegen die natürlichen Fette in Mengen bis etwa 53% ohne Nachteil eingesetzt werden kann. Bei Verwendung höherer Mengen muß man die wasserabstoßende Eigenschaften gegen Talg gehen die wasserabstoßenden Lipoidmischungen zurück.

Ester aus den Nachtaufsaureuren der Paraffinoxidation

Die technische Prüfung des Esters aus Nachtaufsaure und D.25 ergab, daß es mit diesem Produkt möglich sein wird, auch die Anteile der Lederbeschichtung durch ein synthetisches Erzeugnis auszutauschen. Ein solches Biest ist ein Einsatz an natürlichen Fettstoffen unmöglich vorwendig erscheint.

Um in der Color-Abt. Lederlaboratoriumsmäßig durchgeführt Prüfung des Esters ergab eine volle Eignung für den genannten Zweck. Ein bei der Lederfabrik G. Freudenberg, Weinheim, Werk Schönau, im technischen Maßstab eingesetzter Praxisversuch ergab Leder von voller normaler Beschaffenheit. Soweit die von der Deutschen Versuchsanstalt und Hochschule für Lederindustrie Freiburg i. Br. ausgeführte analytische und physikalische Prüfung vorliegt, kann erwartet werden, daß der Nachtaufsaure-D.25-Ester als Degrautauschprodukt 100%ig eingesetzt werden kann.¹⁾

Auch für die Herstellung von Lederpflegemitteln kommen einige der Nachtaufsaureester in Frage. Wie von den Sidol-Werken, Köln-Braunsfeld, festgestellt wurde, wird die Ölbindfähigkeit der Olsohutzcremes von Nachtaufsaure-Pentaerythrit-Ester sehr günstig besinnt. Dies wirkt sich dahin aus, daß die Cremes weit weniger als dies sonst wöhnlich der Fall ist, ausschwitzen. Auch mußte es nach Ansicht dieser Firma möglich sein, unter Mitverwendung dieses Esters die Olschutzcremes im Winter geschmeidig zu erhalten.

Wollfettersatz

(Memo Lack 11.9.42, 20.2.42, 21.4.42, 20.7.42, 7.1.9.43)

Wegen ihrer fettigen, plastisch-zugigen Konsistenz und ihrer Weichheit, sich mit Mineralölen zu vaselinartigen Produkten vereinfachen zu können, Salbigkeit zu vereinigen, sohnen ein Teil oder allein ein sehr geeigneter Hilfsektor für die Herstellung von Kleidungsstück, Freibriemenpflegemitteln, Skiwachsen, Baumwachs, zum Auftragen von Gießereischnüren usw. zu sein. Die Funktion, die die Konsistenzmittel zu erfüllen haben, wird in den meisten Fällen durch das nicht mehr erhaltliche Wollfett, in einigen Fällen auch durch Paraffin, ausgedeut.²⁾

Bei der Prüfung ergab sion, daß der Nachtaufsaure-Pentaerythrit-Ester ausordentlich zugige und geschmeidige Präparate liefert, die mit anderen Wachsen und Ozokeriten sonst nicht erhaltlich sind. Der Ester könnte wegen seines Hartvermögens und seiner nicht unbedeutenden Wirkung bei der Herstellung von Skiwachsen und ähnlichen Pflegemitteln Verwendung finden. Der Nachtaufsaure-D.25-Ester mit und ohne freien OH-Gruppen sowie der D.25-Mischester sind ebenfalls farbe, Ölbindung usw. nicht so günstig wie der Nachtaufsaure-Pentaerythritester.

Auch der Nachtaufsaure-Sorbit-Ester kann für Wollfettersatz eingesetzt werden, z.B. als Zusatz zu chem. Fette, wobei er die gleiche

Kunststoffe und Lederfett, Treibstoffenpräzessmittel, Ski- und Baumwolle. Allerdings hat auch hier gegenüber der Naohlausure-Pentaerythrit-Ester überlegen.

Das Naohlausure-Pentaerythrit-Ester wurde auf Grund dieser vielversprochenen Aussicht an verschiedene Firmen zur praktischen Ausprägung weitergegeben. Von den Firma Punk & Kochlite in Stuttgart, den Vereinigten Wachswarenfabriken Horning & Dr. Fischer, Ditzingen, Herm. Linke, Stuttgart, den Cidol-Werken, Kultus, Düsseldorfer Hergesell, v. W. Müller, Wachswbleiche und Wachswarenfabrik, Düsseldorf, wurde das Produkt als recht brauchbar für Ihre Zwecke beurtheilt und lebhaftes Interesse dafür bekundet.

Es wurde weiterhin eine Reihe Naohlausure-Ester, vor allem mit freien OH-Gruppen, geprüft zur Herstellung von Bohrfett und dition ansetzte von Wolffelt. Es handelt sich um folgende Ester:

1. Naohlausure-Pentaerythrit-Ester

2. " " mit freien OH-Gruppen

3. MonoNaohlausure

4. Dipentaerythrit-Ester

5. Trimethylolpropan

6. Sorbit

7. Hexantrol

8. Glycerin

9. Diglycerin

10. Trimethylolthian

11. Naohlausure-Glycergen-Ester mit freien OH-Gruppen

12. MonoNaohlausure-Ester des 2-Amino-2-methyl-propionsäure

Als besonders gesigne erwies sich der Naohlausure-Sorbit-Ester (Momo-Lack 20 7/42, 17 9/42, 17 8/42 und 17 9/42).

Die Anlaufwirkung dieses Esters ist nur für verarbeitende Betriebe, die keine Syntheseparaffin sehr gut geeignet zum Ansetzen von Mineralöl zur Herstellung von Bohrfett.

Als letzteres wurde nach folgender Prüfvorschrift getestet:

1-3-5 Teile Spindelöl

1-1/2 Teile Ester

1-2/3 Teile KOH (20%ig)

Wascht

Säuer-Sorbit-Ester erwiesen sich noch einige andere wie z.B. der Ester mit ausgesetzten Ammonium- auch für Anlaufwirkung sehr günstig. In abnehmender Reihenfolge folgen: Pentaerythrit-Ester, 7, 8, 9, 10, und 11. Sie können in verschiedenster Weise eingesetzt werden.

Als Anlaufverstärker in nicht genügend anlauffähigem Öl kann ein POM-Lack-Lösungsmittel aus dem oben genannten Anlauf-Ester hergestellt werden.

Von diesen ist die Zusammensetzung der Menge des Anlauf-Esters zu bestimmen, damit man bei einem Anlaufversuch einen guten Anlauf und eine gute Anlaufwirkung erhält. Eine solche Zusammensetzung kann durch Versuch bestimmt werden.

Die Zusammensetzung kann bestimmt werden, indem man die Anlaufwirkung eines Anlauf-Esters mit einer entsprechenden Menge eines anderen Anlauf-Esters vergleicht.

G. Ludwigshafen
Ammoniaklaboratorium Oppau

Emulgier-

Aktennotiz:

Dr. Lr/Bm

Im 21.11.42

Ester aus den Nachlaufsäuren der Paraffinoxidation.

Stabilität verleiht. Ohne die Mitverwendung von Harz-, Fett-, Naphthen- bzw. Naphthensulfosäuren ermöglichen sie die Herstellung von Bohrfetten, die dadurch besonders bemerkenswert sind, daß sie auch bei sehr starker Verdünnung mit Wasser außerordentlich haltbare Emulsionen ergeben, die auch ohne Zusatz besonderer Stoffe weitgehend gegen die Hartebildner des Wassers unempfindlich sind. Die damit hergestellten Emulsionen bewirken zwar keinen besonderen Rostschutz, sind aber auch nicht aggressiv und verhalten sich wie die üblichen Ölémulsionen.

1 und 2 sind zur Herstellung von Borölen nicht geeignet. Ebenso sind sie als Emulgatoren für Paraffin, Paraffin-IG-Wache und Bitumen unbrauchbar (Memo Lack 20.2.42)

Zum Emulgieren von verseifbaren Wachsen sind alle angeführten Ester brauchbar, mit wenig Unterschieden, bis auf Produkt 5 und 12, welche geringe Ausscheidungen geben.

Zum Emulgieren von Syntheseparaffin sind die Ester ungeeignet. Zum Ester 10 läßt sich noch sagen, daß er als Emulgator zur Herstellung von Bohröl für sich allein nicht brauchbar ist, wohl aber in Verbindung mit Emulgierwache PHS und Colophonium.

Die anderen genannten Ester sind als etwa dem Wollfett gleichartig in ihrer Wirkung als Emulgiervermittler in Bohrölen auf Basis Harz + Olein.

Da der Nachlaufsaure-Sorbit-Ester, wie auch verschiedene andere Estere ähnlich wie Wollfett ein bestimmtes Wasseraufnahmevermögen zeigen (s. Memo Thm 24.6.42) und infolgedessen für die Herstellung von Wasser-in-Ol-Emulsionen mit niedrigem Wassergehalt verwendbar sind, in der Textilindustrie jedoch Öl-in-Wasser-Emulsionen gebräuchlich sind, kommen diese Ester hier als Wollfettersatz nicht in Betracht.

Dagegen könnten diese Produkte geeignet sein zur Herstellung von Salben aus Paraffinöl oder Vaselineöl unter Mitverwendung stiellich hoher Mengen der Ester. Es wurden daher verschiedene Ester auf ihre Eigenschaften als Salbengrundlage vom Biolabor Oppau (Dr. v. Uekelach) geprüft. Es ergab sich, daß ein Teil der Produkte, insbesondere Nachlaufsäure-Pentaerythrit-Ester, Nachlaufsäure-Hexantriol-Ester mit zwei freien Öl-Gruppen und Nachlaufsäure-Pentaerythrit-Ester mit einer freien OH-Gruppe hierfür als Wollfettersatz in Frage kommt. Die er möglichen, Vaseline/Wasser-Emulsionen vom Typ Wasser-in-Ol zu bereiten und nehmen mit gleichen Teilen Vaselineöl verschmolzen, ganz bedeutende Mengen Wasser in derselben Emulsionform auf. Einige Ester wie Nachlaufsäure-Pentaerythrit-Ester und Nachlaufsäure-UV2B-Keton sind auch direkt als Emulgatoren brauchbar. Weniglich besser wirken sie, wenn man sie mit gleichen Teilen Paraffinöl verschmilzt. Dann dann salbenartigen Produkte nehmen zum Teil viel Wasser auf und bleiben stabil.

Zur Herstellung geringerer Mengen von Estern etwa 200-300 kg wurde in einem kleinen Versuchsaufbau benutzt, der sich nach dem Laboratoriumsmaßstab entsprechenden Verfahren arbeitet. Es wird eine Nachlaufkunst-Pentacythritester-Mischungskurve-Doppelschicht-Mischklausuren-Vorlage aus Butandiol-1,4-Ester (Lettner und Opitz, Dr.-Ing. H. Opitz) verwendet.

Eine von Herrn Dr. Heggemann amstellte Berechnung über die Herstellungskosten des Nachlaufsäure-Pentacythrit-Esters (s. Alten-Motiv-Bil. 8 Spalte I vom 16.9.42) ergab, daß sich bei einer Herstellung von 100 Meto und bei dem augenblicklichen Geltungspreis der Nachlaufzulassung von 92,01 RM/kg der Ester zu RM 106,90 herstellen läßt. Dabei ist in dem Fettssäurepreis im II. Quartal 1942 der Preis des geeigneten Paraffins mit 36,42 RM enthalten. Zur Pentacythrit wurde dabei ein Faktor von 120,29 RM je 100 kg zugrunde gelegt.

Da der Alkoholanteil der Ester nur etwa 10-15% ausmacht und daher nicht so stark ins Gewicht fällt, dürfte der Preis für die anderen Nachlaufsäure-Ester von derselben Größenordnung sein.

gez. Jöber

gez. v. Reibnitz

Die Arbeiten wurden neben anderen im Ammon-Laboratorium des Käther (Dr. v. Reibnitz) ausgeführt in der Zeit vom 20.8. bis zum 10. Oktober 1942.

Nachlaufäure-Ester mit freien Hydroxylgruppen	V-Z	OH-Z	spez. Gew.	Stoek-punkt	Flamm-punkt	Löslichkeit in					Konsistenz
						Alkohol	Ather	Benzin	Benzol	Spiritus	
Nachlaufäurepentaerythritester mit 1 freien OH-Gruppe	165	62	0,910/70°	+34°	278	-	+	+	+	+	honigartig klebrig-fettig
Nachlaufäurepentaerythritester mit 2 freien OH-Gruppen	160	90	0,930/47°	+40°	250	-	+	+	+	+	wollfettartig
Nachlaufäurepentaerythritester mit 3 freien OH-Gruppen	140	300	0,950/58°	+41°	270	-	-	trüb	+	+	wollfettartig
Mononachlaufäure-Butandiol-1,4-Ester	150	80	0,902/60°	+36°	218	-	trüb	trüb	+	trüb	schmalzartig
Mononachlaufäure-Hexantriol-Ester	130	230	0,906/59°	+33°	218	-	+	trüb	+	trüb	wachs- bis schmalzartig
Kononachlaufäure-Trimethylolpropan-Ester	128	247	0,952/61°	+41°	192	-	+	-	+	+	talgig-fettig
Nachlaufäure-D-35-Ester mit 1/2 freien OH-Gruppen	152	153	0,966/59°	+33	218	-	+	+	+	+	vaseline- bis wollfettartig
Mononachlaufäure-Dipentaerythrit-Ester	116					-	-	trüb	+	+	vaseline- bis wollfettartig
Mononachlaufäure-Glycerin-Ester	18	252	0,950/61°	+44°	208	-	-	-	trüb	trüb	wachsartig
Nachlaufäure-Glycogen-Ester mit freien OH-Gruppen	..	187	0,940/70°	+47°	212	-	-	trüb	+	trüb	vaseline- bis wollfettartig
Kononachlaufäure-Diglycerin	117	284	0,960/67°	+32°	192	-	-	-	+	trüb	wollfettartig
Mononachlaufäure-Sorbit	96	216	0,975/56°	+44°	259	-	-	trüb	+	trüb	wollfettartig
Konester aus Nachlaufäure und 2-Amino-2-methyl-propan-diol-1,3	69	194	0,932/70°	+43°	200	-	-	+	+	+	wollfettartig

Fachaufschriften	I-Z	OH-2	spes. Gew.	00		Steck-punkt	Flamme-punkt	Löslichkeit 00			Benzol	Spindel-Zetra	Hansitens
				Alkoh.	Aether			Benzin	81				
Sachaufschrift-ketol-tic	-	-	-	-0,564/57°	+36°	144°	-	+	+	+	+	+	gänzeschmalhartig
* Atol - "	-	-	-	-0,558/55°	+28°	122°	-	+	+	+	+	+	gänzeschmalhartig
* Isopropyl - "	1	-	-	-0,570/28°	+20°	161°	trüb	+	+	+	+	+	halbfüssig
" n-Butyl - "	154	-	-	-0,556/50°	+24°	176°	-	+	+	+	+	+	vaseline-bis schmalhartig
* iso-Butyl - "	155	-	-	-0,556/49°	+27°	170°	-	+	+	+	+	+	paraffine-bis schmalhartig
* Amyl - "	152	-	-	-0,602/55°	+21°	180°	-	+	-	+	+	+	gänzeschmalhartig
* Iso - " 1)	115	-	-	-0,560/52°	+26°	159°	-	+	+	+	+	+	gänzeschmalhartig
* UV28	-	-	c5	-0,644/48°	+3°	221°	-	+	+	+	+	+	schweineschmalhartig
* Butandiol-1,4 - "	170	-	-	-0,84/54°	+43°	238°	-	+	+	+	+	+	talgertig bis wachsartig
* Bezonatriol - "	150	-	-	-0,300/48°	+3°	240°	-	+	+	+	+	+	vaselineartig
* Triethylol-ogen "	155	-	-	-0,396/6°	+32°	266°	-	+	+	+	+	+	vaselineartig
* Pentaerythrit - "	167	-	-	-0,903/65°	+37°	254°	-	+	+	+	+	+	vaselineartig, zähflüssig
* D-35 - " 2)	143	-	-	-0,922/60°	+3°	246°	-	+	+	+	+	+	wollfettartig
* D 35(huckst.) - "	150	-	-	-0,953/65°	+40°	234°	-	trüb	trüb	+	+	+	wollfettartig
* Glycerogen - "	154	-	-	-0,920/60°	+45°	209°	-	-	trüb	+	+	+	wollfettartig
* Glycerin - "	158	-	-	-0,912/60°	+38°	277°	-	trüb	+	+	+	+	fasslig-bis wollfettartig

1)Isalkohole sind Gemische aus Iso-Amyl- und Isoheptylalkohol.

2)D 35 ist ein PolyMethylkhol gem. O.Z. 12 358

Mischerster	Mol-Verhältnis Vorlaufs.: Kohlensäure	V-Z Ges.	spes. Ges.	Stockpunkt	Flammpunkt	Löslichkeit in					Spinn-Tetradelol	Konsistenz
						Alkoh.	Aether	Benzin	Benzol			
Gesamtvorlaufäure-Kohlensäure-Pentaerythrit-Ester	3 : 1	280	0,96028°	+13	282	wenig	+	+	+	+	+	vaselineartig (sehr weich)
Gesamtvorlaufäure-Kohlensäure-Pentaerythrit-Ester	2 : 2	210	0,922/44°	+27	272	-	+	+	+	-	+	wollfettartig (sehr steif)
Gesamtvorlaufäure-Kohlensäure-Hexantriol-Ester	2 : 1	245	0,934/25°	+14	154	-	+	+	+	+	←	reibflüssig
Gesamtvorlaufäure-Kohlensäure-Hexantriol-Ester	1 : 2	170	0,912/45°	+27	225	-	+	+	+	+	+	vaselineartig
Gesamtvorlaufäure-Kohlensäure-Butandiol-Ester	1 : 1	210	0,912/49°	+23	209	-	+	+	+	-	+	vaselineartig
Gesamtvorlaufäure-Kohlensäure-D 35-Ester	1 : 1	170				-	-	-	-	trüb	trüb	trüb wollfettartig