

Oberhausen-Holten, den 2. April 1937.
Abtlg. RVA Roe/Stg.

A - A R R A S S .

Ergebnisse mit nickelhaltigen Kobalt-Katalysatoren

Der Umstand, daß das Katanga-Metall regelmäßig geringe Mengen Nickel enthält, veranlaßte uns, den Einfluß steigender Nickelmengen zu untersuchen.

Dabei hat sich herausgestellt, daß die nickelhaltigen Katalysatoren in keinem Falle schlechter waren als dienickelfreien, daß dagegen wiederholt eine erhebliche Verbesserung der katalytischen Wirksamkeit gegenüber dennickelfreien Kontakten beobachtet werden konnte. Letzteres bezieht sich auch auf solche Nickelmengen, die wesentlich größer sind, als sie in dem technischen Kobaltmetall überhaupt vorkommen.

Unsere bisherige Erfahrung, Nickel für Kobalt zu rechnen, kann also auf jeden Fall beibehalten werden und wir brauchen keinerlei Wert darauf zu legen, nickelfreies Metall zu erhalten.

Im Gegenteil ist es durchaus zu prüfen, ob es nicht ratsam ist, absichtlich unserem Kobalt auch im Großbetrieb regelmäßig geringe Mengen, beispielsweise 1 - 2 %, Nickel zuzusetzen, da es denkbar ist, daß auf diese Weise eine gleichbleibendere katalytische Wirksamkeit erreicht werden kann.

Mrs.: Dr. Prof. Martin,
• Dr. Seibel,
• Dr. Fischer,
• • Klein.

Roe

Kontakte mit Nickelzusatz.I. Co aus Co-Nickel-Misch (nickelfrei).

1. 100 Co + 10 ThO₂: 200 Kgr 120, Zusatz 45 % Ni · A 265 } beide Kontakte
2. 100 Co + 10 ThO₂: 200 Kgr 120, Zusatz 40 % Ni · A 264 } verschärft
reduziert.

Kontraktions:

	100	200	300	400	500	Betriebslast	Durchschnitt
1. A 265 + 45 % Ni	70%	71%	70%	69%	67%		68.9%
2. A 264 + 40 % Ni	71%	72%	69%	68%	65%		69 %

Deformations:

	100	200	300	400	500	Betriebslast	Durchschnitt
1. A 265 + 45 % Ni	95 m ³	90 m ³	85 m ³	78 m ³	53 m ³		74 m ³
2. A 264 + 40 % Ni	95 m ³	91 m ³	87 m ³	83 m ³	77 m ³		87 m ³

II. Co aus Katanga-Metall.

1. 100 Co + 10 ThO₂: 200 Kgr 120, Mischkohle · A 354
2. 100 Co + 10 ThO₂: 200 Kgr 120, Zusatz 4,0 % Ni · A 359 } verschärft
2. 100 Co + 10 ThO₂: 200 Kgr 120, Zusatz 2,0 % Ni · A 366 } reduziert.

Kontraktions:

	100	200	300	Betriebslast	Durchschnitt
1. Mischkohle · A 354	71%	71%	68%		70 %
2. 113 Ni · A 359	71%	72%	68%		70 %
3. 123 Ni · A 366	71%	72%	69%		71 %

Deformations:

	100	200	300	Betriebslast	Durchschnitt
1. Mischkohle · A 354	98 m ³	96 m ³	88 m ³		87 m ³
2. 113 Ni · A 359	86 m ³	91 m ³	88 m ³		88 m ³
3. 123 Ni · A 366	83 m ³	93 m ³	83 m ³		86 m ³

Co aus Katanga-Metall~~100005~~

1. $\text{100Co} + 10 \text{ThO}_2 + 200 \text{Kgr} 120$, Zusatz 4 % Ni · A 373
2. $\text{100Co} + 10 \text{ThO}_2 + 200 \text{Kgr} 120$, . 10 % Ni · A 374 } alle Kontaktte
3. $\text{100Co} + 10 \text{ThO}_2 + 200 \text{Kgr} 120$, . 30 % Ni · A 375 } verschärft
4. $\text{100Co} + 10 \text{ThO}_2 + 200 \text{Kgr} 120$, Vergleich . A 376 } reduziert.

Konkretion

<u>Aufschmelzen</u>	500	800	300	900	100	600	650	<u>Zündungstemperatur 100</u>	<u>Stabant.</u>	<u>Durchdr.</u>
1. A 373 + 10 Ni	69%	67%	68%	68%	68%	68%	68%		60%	65%
2. A 374 + 10 Ni	70-	70-	70-	65-	65-	66-	65-		69-	67-
3. A 375 + 30 Ni	71-	71-	71-	67-	66-	67-	68-		70-	67-
4. A 376 Vergleich	68-	68-	68-	68-	69-	68-	69-		66-	64-

Detonation

<u>Aufschmelzen</u>	500	800	300	400	500	600	650	<u>Zündungstemperatur 100</u>	<u>Stabant.</u>	<u>Durchdr.</u>
1. A 373 + 10 Ni	70%	75%	70%	70%	70%	70%	70%		78 cm ³	77 cm ³
2. A 374 + 10 Ni	71-	71-	71-	75-	74-	74-	75-		73-	72-
3. A 375 + 30 Ni	72-	71-	71-	78-	77-	77-	77-		62-	59-
4. A 376 Vergleich	71-	72-	72-	77-	79-	77-	72-		48-	59-