

Rücklagen im Aktenordner
Unterlagen Nr. 22

Oberhaupts-Wolten, den 20. Mai 1938.
IB Abtlg. EVA Doc/Stg.

Herrn Dr. Böhl und Frau

Mitteilung über Zerkleinerung

164

Unsere bisherigen Bemühungen zur Herstellung eines möglichst kleinkörnigen Fadenkerne beschränken sich auf:

- 1.) Verringerung des Fadendurchmessers,
- 2.) nachträgliche Verkürzung der Fadenlänge.

Die günstigste Kerngröße liegt jedoch nach unseren Ergebnissen aus dem Betrieb bei 0,5 - 1 mm Durchmesser. Da wir nun mit dem Fadendurchmesser praktisch nicht unter 1,5 mm gehen können, so müssen wir die gewonnenen Fäden nachträglich zu zerkleinern versuchen, also nicht nur die Fadenlänge verkürzen.

Obgleich hiermit das Prinzip der unzerteilten Fäden verlassen wird, so scheint doch auch in Falle der nachträglichen Zerkleinerung die vorherige Aufteilung zu möglichst kleinen Fäden günstig zu sein, weil auf diese Weise wahrscheinlich erreicht wird, daß der Auffall an Staub und Fadenkern sehr gering gehalten werden kann.

Die Zerkleinerung kann zunächst in einem der üblichen Mahlwerkzeug erfolgen, deren zahrende Teile einen gewissen eingeschalteten Abstand von beispielsweise 0,5 - 1,5 mm haben.

Man könnte ferner das Gut zwischen blankpolierten Walzen vom entsprechenden Abstand zerdrücken.

Eine weitere Möglichkeit besteht endlich in der Anwendung von geeigneten kleinen Zerkleinerern. Unsere bisherigen Versuche damit hatten keinen Erfolg weil, wie ich vermute, versucht wurde, die Durchsetzgeschwindigkeit mit der Breite des Austrittsgehaltes zu regeln. Wichtigster wird es wahrscheinlich sein, unterhalb der beiden Zerkleinerern eine besondere Anstrahlgewirrung einzubringen, z.B. eine schnell umlaufende Walze. Dann kann man wahrscheinlich von dem

Rückfragen: Klauszettelkoffer
Ortskennzeichen

- 2 -

165

0161

Brockenabstand die Durchsatzgeschwindigkeit regeln. Nun könnte auch die Backenflächen verändern, sodass das Gut nicht zwischen ebenen Flächen, sondern zwischen welligen oder siebzackförmig geknickten Backen gedrückt wird und so am Ausweichen verhindert wird.

Wir müssen derartige Versuche aufnehmen mit dem Ziel, aus Pfeletkorn eine Körnung von 0,5 - 1 mm herzustellen.

Nr.: Kl.

Roe