

Ruhrbergwerk Aktiengesellschaft
Oberhausen-Holten

879 Thormann

Oberhausen-Holten, den 27. Juni 1933.

RB Abtlg. BVA EU/Stg.

Ru

Zusammensetzung des Eisen-Thorium-Schlammes.

00821

15 - 18 % ThO_2 ,

60 - 70 % Wasser,

An Verunreinigungen sind auf 100 Teile Thoriumoxyd enthal-
ten:

40 - 50 Teile Fe_2O_3

5 - 8 " Al_2O_3

1 - 2 " Co.

Außerdem organische Substanzen.

A. Kückner