

G

A 29

2367

Das vom Treibstoffwerk "Rheinpreussen" hergestellte

Produkt "Rh 6" und seine Verwendung als Rohstoff
zur Herstellung von Lacken.

Der Abteilung für Farben und Lacke
der Textilingenieurschule
zu Krefeld

eingerichtet

von

Herr Großheim

8.8.1944

Inhaltsübersicht

2368

1. Einleitung
2. Vorversuche mit "Rh 6" (1,7)
3. Prakt. Versuche zur Herstellung von ölarmen Lacken mit "Rh 6" (1,7)
 - A) Versuche zur Herstellung von Lacken auf heißem Wege
Ergebnis der Versuche
 - B) Versuche zur Herstellung von Lacken auf kaltem Wege
 - a) mit Kunstharzen
Ergebnis der Versuche
 - b) mit Naturharzen
Ergebnis der Versuche
 - C) Zusammenfassendes Ergebnis der Versuche zur Herstellung von ölarmen Lacken
 4. Prakt. Versuche zur Herstellung von ölhältigen Lacken mit "Rh 6" (1,7) und Leinölfettsäure
 5. Prakt. Versuche zur Herstellung von ölhältigen Lacken mit "Rh 6" (1,7) und Leinöl bzw. Leinölstandöl
Ergebnis der Versuche
 6. Prakt. Versuche und Ergebnis zur Herstellung von ölarmen Lacken mit "Rh 6" (3)
 7. Schlussbemerkung

Einleitung.

Nahezu auf jedem Gebiet der industriellen Erzeugung sind durch die derzeitigen Verhältnisse mehr oder weniger tiefgreifende Veränderungen und Umstellungen durch die Abkehr vom Bezug aus ausländischer Rohstoffe zu beobachten. Im besonderen Maße sieht sich die deutsche Industrie, die sich mit der Herstellung von Anstrichstoffen befasst, gefügt, sich mit dem Rohstoff-Problem zu beschäftigen.

Der Mangel an den bisher gebräuchlichsten Ausgangsstoffen zur Herstellung von Lacken, wie Oelen pflanzlichen Ursprungs, Leinöl, Holzöl usw. und die augenblicklichen Schwierigkeiten in der Beschaffung von Ersatz-Rohstoffen in ausreichendem Umfang, zwingen die deutsche Lackindustrie zur vermehrten Herstellung von ölarmen bzw. ölhaltigen Lacken.

Diese Entwicklung dürfte eine Beschleunigung erfahren durch die derzeitigen ständig steigenden Bedarfs-Anforderungen. Wie meine nachstehenden Ausführungen zeigen, dürfte "Rh 6" ein Al-Alkoholat der Firma Rheinpreussen G.m.b.H. in Meerbeck bei Mönchengladbach für unsere heimische Lackindustrie zur Herstellung von ölarmen bzw. ölhaltigen Lacken von grosser Bedeutung sein. Dieser Kohostoff steht in grossen Mengen zur Verfügung und könnte dazu beitragen, die bestehende Lücke auf dem Kohostoff-Sektor holen zu schliessen.

Was ist "Rh 6" ?

Durch die Fortschritte der Technik auf dem Gebiet der

modernen Kohlen-Chemie und dem Ausbau der synthetischen Benzingewinnung, fallen als Nebenprodukte Stoffe an, die bisher nicht bekannt waren und deren Einschaltung in den Arbeitsprozess ein Gebot der Stunde und eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit ist. Da es gelungen ist, aus den einzelnen Benzinfaktionen durch entsprechende Verfahren hochwertige Lösungsmittel zu gewinnen und man über den Weg von verschiedenen Zwischenprodukten zu sog. Alkoholaten gelangte, war der Schritt zu einem fettsauren Al-Alkoholaten ohne weiteres gegeben. Ein solches Produkt liegt im "Rh 6" vor. Bisher sind uns 2 Arten dieses Produktes bekannt geworden, "Rh 6" (1,7) und "Rh 6" (3). Beide Stoffe sind ursprünglich als Verdickungsmittel (Gelatierungsmittel) gedacht gewesen. Es hat sich aber gezeigt, dass auch andere Verwendungswegе gangbar sind. Mir wurde die Aufgabe gestellt, festzustellen, inwieweit sich beide Produkte zur Herstellung von ölarmen bzw. ölfreien Lacken eignen.

2. Vorversuche mit "Rh 6" (1,7)
- Bevor ich die Verwendbarkeit von "Rh 6" (1,7) zur Herstellung von Lacken untersuchte, waren verschiedene Vorversuche erforderlich, hinsichtlich:
- a) der Mischbarkeit mit Lösungsmitteln
 - b) " " " " Oelen
 - c) " " " " Harzlösungen

Lösungsmittel	Mischbarkeit	im Aufstrich
Toluol	gut	durchsichtig u. klar
Alkohol	Gallert	-----
Aether	gut	durchsichtig, klar
Benzol	"	" " "
Benzoleupit	"	" " "
Chloroform	"	" " "
Tetrabenzin	"	" " "
Mittel L 30	"	" " "
Xylool	"	" " "

b) Mischbarkeit mit Gelen

Oele	Mischbarkeit	im Aufstrich
Holzool	gut	Eisblumenbildg.
Mineraloel	"	durchsichtig, kle
Leinol	"	" " "
Rizinusoel	Gel-Bildung	-----

c) Mischbarkeit mit Harzösungen

Harzösung	Mischbarkeit	im Aufstrich
Dtsch. Kopalophonium u. Lackbenzin	gut	durchsichtig, klar

Harzleistung	Mischbarkeit	im Aufstrich
Herkules-Hars u. Lackbenzin	gut	durchsichtig, klar
X Dammar u. Lackbenzin	Gelbildung	-----
Albertol 116 q u. Lackbenzin	gut	durchsichtig, klar

3. Prakt. Versuche zur Herstellung von klarzen Lacken mit
"Rh 6" (1,7)

A) Versuche zur Herstellung von Lacken auf heissem Wege

Lack A

Zusammensetzung des ersten Sudes:

50,0 g Kolophonium

2,0 " ZnO

1,0 " CaO

25,0 " Testbenzin

0,6 " Saligen Co-Pb

Zusammensetzung des zweiten Sudes:

50,0 g Albertol 116 q

50,0 " "Rh 6" (1,7)

50,0 " Testbenzin

Herstellungswweise:

1. Sud:

Kolophonium wurde geschmolzen und auf 240° erhitzt. Bei dieser Temperatur erfolgte die Vorkalkung und Versinkung.

Nach vollständiger Klärung des Sudes wurde Siktativ und

Testbenzin hinzugegeben.

2373

2. Sud:

Albertol 116 Q wurde geschmolzen und auf 240° erhitzt. Bei dieser Temperatur wurde "Rh 6" (1,7) und das Verdünnungsmittel beigefügt.

Sodann wurden beide Suds vormischt und bis zur Streichfähigkeit mit Testbenzin verdünnt.

Nach dem Erkalten bildet sich eine dicke, lederartige Haut, die sich auch durch Umrühren nicht wieder auflöst. Nach längerem Stehen erfolgte Eindickung.

Look B

Zusammensetzung:

50,0 g Kolophonium

2,0 " ZnO

1,0 " CaO

25,0 " Testbenzin

0,6 " Soligen Co-Pb

50,0 " Albertol 116 Q

50,0 " "Rh 6" (,7)

50,0 " Testbenzin

Herstellungswweise:

Kolophonium wurde geschmolzen und auf 240° erhitzt. Bei dieser Temperatur erfolgte die Verkalkung und Verzinkung.

Danach wurde Sikkativ und Albertol 116Q zugesetzt und

der Sud mit Testbenzin verdünnt. Anschliessend erfolgte

Abkühlung auf 100°, bei dieser Temperatur wurde "Rh 6" (1,7) hinzugegeben und der Lack dann bis zur Streichfähigkeit mit Testbenzin verdünnt.

Während des Erkaltons dickt der Lack ein.

Lack C

Zusammensetzung

50,0	g Kolophonium
2,0	" ZnO
1,0	" CaO
25,0	" Testbenzin
8,6	" Soligen Co-Pb
50,0	" Albertol 116 Q
25,0	" "Rh 6" (1,7)

Herstellungsweg

Kolophonium wurde geschmolzen und auf 240° erhitzt. Bei dieser Temperatur erfolgte Verkalkung und Versinterung. Albertol 116 Q und Sikkativ wurden nacheinander zugesetzt, danach mit Testbenzin verdünnt. Dann wurde der Sud auf 100° abgekühlt und "Rh 6" zugegeben. Um die Hautbildung herabzusetzen bzw. zu vermeiden, wurden ca. 5 ccm Mittel L 50 hinzugefügt und bis zur Streichfähigkeit mit Testbenzin verdünnt. Der Lack dickt zwar nicht schon während des Erkaltons ein, aber nach einigen Stunden bildet er ebenfalle ein Gel.

Ergebnis der Versuche

Auf Grund dieser Versuche kom ich zu der Überzeugung, dass sich "Rh 6" (1,7) zur Lackherstellung auf heissen Wege nicht eignet.

Ich versuchte nun, Lacke auf kaltem Wege herzustellen.

B) Versuche zur Lackherstellung auf kaltem Wege

a) Mit Kunstharzen

Lack A

Zusammensetzung:

7,2 g Xylol

10,0 " Albertol 116 4

5,7 " "Rh 6" (1,7)

0,22 " Pb-Rosinat

21,6 " Xylol

Herstellungsway:

Albertol 116 4 wurde in Xylol gelöst, sodann "Rh 6" und Pb-Rosinat zugesetzt und bis zur Streichfähigkeit mit Xylol verdünnt. Der Lack wurde aufgestrichen auf:

- a) Sperrholz
- b) Glas
- c) Metall

hat einen guten Verlauf und entspricht den Anforderungen in Bezug auf Glanz und Härte, seine Trockenseiten waren:

- | | |
|--------------------|---------|
| a) angetrocknet | 10 Min. |
| b) staubtrocken | 25 " |
| c) trocken | 45 " |
| d) durchgetrocknet | 120 " |

Die Aufstriche wurden folgenden Prüfungen unterworfen:

Quarslamppenbelichtung:

- a) 1/2 Std. unverändert
- b) 1 " "
- c) 1 1/2 " "

Säurebeständigkeit : (25%ige Schwefelsäure)

- a) 1 Std. unverändert
- b) 5 " "
- c) 24 " zerstört (Abblätterungen)

Alkalibeständigkeit : (5%ige Sodalösung)

- a) 1 Std. unverändert
- b) 5 " "
- c) 15 " "
- d) 24 " Anlaufen des Filmes

Wasserbeständigkeit : (Die Wasseraufnahme betrug nach :)

- a) 1 Tag 0,0050 g
- b) 2 " 0,0051 g weiss anlaufen
- c) 6 " 0,3065 g
- d) 7 " der Film löste sich von der Glasplatte

Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse :

Nach einer Bewitterung von einer Woche zeigten sich Zerstörungs-Erscheinungen, was nachstehende Mikro-Aufnahme veranschaulicht :


Prüfung auf Elastizität :

Die diesbezgl. Prüfung wurde mit dem Keyl'schen

Biegefestigkeits-Apparat ausgeführt. Beim Betrachten unter der Lupe zeigten sich bei Beanspruchung von 180° - 90° - 45° : keine Veränderungen

Prüfung auf Härte (ausgeführt mit dem Härteprüfer nach Stock - Tolmacz) :

0,5	HG	kaum merklicher Einschnitt
1,0	"	leicht eingeschnitten
1,5	"	Einschnitt, stellenweise Absplitterung
2 - 11	"	Einschnitt, teilweise Absplitterung. Der Lack wurde aber nicht durchschnitten.



Kurve der Biege- und Härte-Grade

Verträglichkeit mit Pigmenten :

Es wurde zwar die Bindemittel-Aufnahmefähigkeit (bis zur Paste) für verschiedene Pigmente festgestellt, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist, jedoch zeigte sich, dass die gleichmäßig matt auftrocknenden streichfarbig hergestellten Farben

schon bald gelegetartig erstarrten und unbrauchbar wurden. Eine Mischung mit Körperfarben ist also anstrichtechnisch unmöglich.

Pigment	Verbrauch bis zur Paste
Ultramarin	57 *
Chromgrün	29 *
Umbra gebr.	48 *
Lithogong	19 *
Dtsch. Ocker	67 *
Eisenoxyd gelb	48 *
Eisenoxyd rot	38 *
Chromgelb	9,6 *
Zinkweiss	38 *
Bleiweiss	38 *
Russ	3000 *

Weitere Versuche mit Kunstharzen und zwar mit:

Alkydal T

Da der Versuch mit Albertol 116 Q zu einem Erfolg geführt hatte, erhoffte ich auch von weiteren Versuchen mit Kunstharzen positive Ergebnisse. Ich verwendete zu meinen Versuchen Alkydal T (Phthalshure-Hars), musste aber feststellen, dass nach der Zugabe von "Rh 6" Colatinierung eintrat.

Bokacit 100

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein harzmodifiziertes Phenolharz. Aber auch hierbei erfolgte nach Zugabe von "Rh 6" Colatinierung.

die beschriebenen Versuche ergaben zusammenfassend folgendes:

a) positiv:

"Rh 6" in Verbindung mit Alberitol 116 u. ergibt einen brauchbaren, den Anforderungen entsprechenden Lack.

b) negativ:

"Rh 6" eignet sich nicht in Verbindung mit Alkydal T und Beckacit 100 zur Herstellung eines brauchbaren Lackes. Es müssen aber noch Versuche mit andern Kunsthärtzern angestellt werden, um festzustellen, welche derselben sich eignen.

Wasser mit Kunsthärtzern:

Lack R

Zusammensetzung:

25,0 " Kolophonium

1,0 " EVO

0,5 " CaO

4,5 " ob-Ob-Silicen

25,0 " Testbenzin

12,5 " " Rh 6" (1,7)

Herstellung Eisen

Kolophonium wurde auf 240°C erhitzt, bei dieser Temperatur die Verkalkung und Vorzinkung vorgenommen, danach Sifikativ zugegeben. Nach dem Klärkochen des Sudes und Erkalten desselben wurde das Harz pulverisiert in Testbenzin gelöst, "Rh 6" zugesetzt und mit Testbenzin bis zur Siedefähigkeit verdünnt.

2380

Die Aufstriche wurden ausgeführt auf :

- a) Sperrholz
- b) Glas
- c) Metall

Der Lack hat einen guten Verlauf. Der Film trocknet zwar glänzend auf, ist aber etwas spröde. Die Trockenzeit beträgt:

- a) angetrocknet 15 Min.
- b) Staubtrocken 30 "
- c) trocken 60 "
- d) durchgetrocknet 120 bis 180 Min.

Die Prüfungen waren die gleichen wie bereits vorher beschrieben.

Quarzlampe-Belichtung:

- a) 30 Min. unverändert
- b) 60 " "
- c) 120 " "

Säurebeständigkeit: (25 %ige Schwefelsäure)

- a) 60 Min. unverändert
- b) 300 " zerstört (Abblätterungen)

Alkalibeständigkeit: (5 %ige Sodalösung)

- a) 60 Min. zerstört

Wasserbeständigkeit: (Wasseraufnahme nach):

- a) 1 Tag 0,0070 g
- b) 2 " 0,0161 g weiss anlaufen
- c) 6 " der Film löste sich von der Glasplatte

Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse:

Destindigkeit gegen Witterungseinflüsse :

Nach der Bewitterung von einer Woche zeigten sich Zersetzung-Erscheinungen, was nachstehende Mikro-Aufnahme voranschaulicht :

Prüfung auf Elastizität :


Zur Prüfung wurde ebenfalls der Keyl'sche Biegefestigkeits-Apparat benutzt.

Beim Betrachten unter dem Mikroskop zeigten sich bei Beanspruchung von

- a) 180° keine Veränderungen
- b) 90° Rissbildung
- c) 45° "

Prüfung auf Härte (ausgeführt mit dem Härteprüfer nach Stock - Tolmacz) :

- | | | |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 0,5 | HC | kaum merklicher Einschnitt |
| 1 - 3 | " | leicht eingeschnitten und Absplitterung |
| 3 - 11 | " | Einschnitt, Absplitterung. Der Film wurde nicht durchschnitten. |



2382

Tabelle der Biege- und Hartegrade

Verträglichkeit mit Pigmenten:

Die Versuche ergaben, dass eine Mischbarkeit des Lackes mit Pigmenten nicht möglich ist. Bei dem Mischvorgang gelatinisiert die Masse, was sehr wahrscheinlich auf die Quellbarkeit von "Rh 6" zurückzuführen ist. Versuche, die Gallertbildung durch Zugabe von Lecitin und Ochsengalle, als Schutzkolloide, zu unterbinden, verliefen negativ.

Lack C

Um die mangelnde Elastizität des Lackes B zu beseitigen, fügte ich bei einem weiteren Versuch dem Lack 6,25% Clophen A 60 hinzu.

Zusammensetzung:

25,0 g Kolophonum
 1,0 " ZnO
 0,5 " CaO
 0,3 " Pb-Co-Soligen

25,0 g Testbenzin
12,5 " " Rh 6 "
6,25 " Clophen A 60

2383

Herstellungswweise:

Kolophonium wurde geschmolzen und auf 240° C erhitzt; dann erfolgte Verkalkung und Versinkung, außerdem wurde Sikkativ hinzugefügt. Nach dem Klar-Kochen des Sudes und Erkalten derselben wurde das Harz pulverisiert, in Testbenzin gelöst und nacheinander "Rh 6" und Clophen A 60 zugesetzt.

Die Auftriche wurden ausgeführt auf:

- a) Sperrholz
- b) Glas
- c) Metall

Der Lack hat einen guten Verlauf, bildet einen hochglänzenden Film, ist nicht sprüde und hat die erwünschte Elastizität.

Die Trockenzzeit beträgt:

- a) angetrocknet 15 Min.
- b) staubtrocken 35 "
- c) trocken 60 "
- d) durchgetrocknet 120 - 180 Min.

Prüfungen:

Quarzlampen-Belichtung:

- a) 30 Min. unverändert
- b) 60 " "
- c) 120 " "

Säurebeständigkeit (25%ige Schwefelsäure):

- a) 60 Min. der Film läuft weiß an

Alkalibeständigkeit (5 %ige Sodalösung) :

- a) 60 Min. der Film läuft weiss an

Wasserbeständigkeit (Wasseraufnahme nach) :

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| a) 1 Tag | 0,0035 g |
| b) 2 " | 0,0181 " weies anlaufen |
| c) 6 " | 0,0175 " |
| d) 7 " | der Film löst sich von der Glasplatt |

Beständigkeit gegen Witterungs-Einflüsse :

Nach einer Bewitterung von einer Woche zeigten sich
Abblätterungen, veranschaulicht durch nachstehende
Mikro-Aufnahme.

Prüfung auf Elastizität :

Zur Prüfung wurde der Royal'sche Biegefestigkeits-
Apparat benutzt. Beim Betrachten unter der Lupe
zeigen sich bei Belastung von

180° - 90° - 45° keine Veränderungen


Prüfung auf Härte : (ausgeführt mit dem Härteprüfer nach
Stock - Tolmacz) :

0,5 HG kaum merklicher Einschnitt

1,0 " leicht eingeschnitten

1,5 " Einschnitt

2 - 11 " Einschnitt, geringe Abplatzung.
Der Film wurde nicht durchschnitten



Kurve der Bioge- und Härtegrade

Vortraglichkeit mit Pigmenten :

Diesbezgl. verweise ich auf die Aufführungen zu Lack B.

Lack D

Zusammensetzung :

20,0 g Harz - Ester

20,0 " Lack - Benzin

0,24 " Pb-Co-Soligen

5,0 " " Rh 6 "

Herstellungsweise :

Der Hart-Ester wurde im Lack-Benzin gelöst, anschliessend "Rh 6" und Sikkativ zugesetzt und bis zur Streichfähigkeit mit Lack-Benzin verdünnt. Die Aufstriche wurden ausgeführt auf:

- a) Sperrholz
- b) Glas
- c) Metall

Der Lack hat einen guten Verlauf und bildet einen hochglänzenden Film.

Die Trockenzeit beträgt :

2386

- a) angetrocknet 20 Min.
- b) staubtrocken 45 "
- c) trocken 80 "
- d) durchgetrocknet 180 "

Prüfungen :

Quarzlampen - Belichtung :

- a) nach 30 Min. unverändert
- b) " 60 " "
- c) " 120 " "

Säurebeständigkeit : (25%ige Schwefelsäure)

- a) 60 Min. Film läuft weiss an

Alkalibeständigkeit : (5 %ige Sodalösung)

- c) 60 Min. Film läuft weiss an

Wasserbeständigkeit :

nach einer Bowasserung von 1 Tag löste sich der
Film von der Glasplatte.

Beständigkeit gegen Witterungs-Einflüsse :

nach 1 tägiger Bewitterung zeigte der Film

Abblätterungen- veranschaulicht durch nachstehende
Mikro-Aufnahme ;


Prüfung auf Elastizität:

Die Prüfung wurde ausgeführt mit dem Keylischen Biegefestigkeits-Apparat. Beim Betrachten unter dem Mikroskop zeigten sich bei Beanspruchung von

180° - 90° - 45° keine Veränderungen

Prüfung auf Härte: (ausgeführt mit dem Harteprüfer nach Stock - Tolmacz)

0,5	HG	kein Einschnitt
1,0	"	leicht eingeschnitten
1,5	"	Einschnitt
2 - 11	"	Einschnitt, muschelige Abspalterung. Der Film wurde aber nicht durchschnitten!



Kurve der Biege- und Härte- Grade

Weitere Versuche mit Naturharzen und zwar :

- a) mit verschiedenen Dammar-Sorten

Nach Lösung der Harze in Testbenzin wurde " Rh 6 (1,7) zugefügt, die sofort eintretende Gelbildung versuchte ich durch Zugabe von Leinöl-Fettsäure zu unterbinden. Der Versuch verlief jedoch negativ, die Eindickung dürfte wahrs.

scheinlich ihre Ursache in dem Feuchtigkeits-Gehalt der Dammar haben, der einer Mischung mit "Rh 6" (1,7) entgegengewirkt.

b) mit Kopal - Ester

Nach Lözung des Harzes in Terebinzin und Zugabe von "Rh 6" (1,7) bildet sich ebenfalls ein Gel. Die Ursache dieses Vorganges ist die hohe Säure-Zahl des Esters - die 88 beträgt -

Ergebnis der Versuche :

a) positiv :

"Rh 6" (1,7) in Verbindung mit Kolophonium und Harz-Ester ergibt einen brauchbaren Lack.

b) negativ :

"Rh 6" (1,7) in Verbindung mit Dammar und Kopal-Ester eignet sich nicht zur Herstellung von Lacken.

Zusammenfassendes Ergebnis der Versuche zur Herstellung von Ölarmen Lacken.

Das Ergebnis der von mir angestellten vorstehend geschilderten Versuche ist zusammengefasst :

Tgemins
Es besteht die Möglichkeit, auf kaltem Wege, unter Verwendung von Natur- und Kunstarzen einen Lack mit "Rh 6" (1,7) herzustellen, der sich zwar nur für den Innen-Anstrich eignet, der aber allen diesbezgl. Anforderungen in jeder Weise genügt.

4. Prakt. Versuche zur Herstellung von ölhaltigen Lacken mit "Rh 6" (1,7) und Leinöl - Fettsäure.

Um die Eigenschaften der Lacke A und B zu verbessern, sodass diese auch als Außen-Anstrichmittel verwandt werden können, wurde diesen Lacken Leinöl-Fettsäure in Mengen von 0,5% bis 8,0% zugesetzt. Da jedoch schon bei einer Zugabe von 0,5% Konditionierung erfolgte, sind die Versuche als gescheitert anzusehen.

5. Prakt. Versuche zur Herstellung von ölhaltigen Lacken mit "Rh 6" (1,7) und Leinöl bzw. Leinöl-Standöl.

Da der Versuch mit Leinöl-Fettsäure zu keinem positiven Ergebnis führte, andererseits aber bei den Vorversuchen festgestellt wurde, dass sich "Rh 6" (1,7) mit Leinöl klar mischt, wurden Lacke unter Verwendung dieses Oels hergestellt. Den Bestandteilen des Lackes A wurden bei den einzelnen Versuchen 2% - 4% - 6% - 8% - und 10% Leinöl zugesetzt. Auch der Zusatz von Leinöl bewirkte nicht eine Verwendung des Lackes als Außen-Anstrichmittel. Der Lack zeigte nach einer Bewitterung von 1 Woche Zerstörungs-Erscheinungen. Die Versuche lassen erkennen, dass Lacke mit und ohne Zusatz von Leinöl in Bezug auf Härte und Elastizität nicht unterschiedlich sind.

Mit Lack B wurden die gleichen Versuche wie mit Lack A ausgeführt (Zusatz von 2% bis 10% Leinöl). Die Versuche verliefen aber negativ, der Lack dickte bereits am zweiten Tage ein.

Mit Lack C wurden gleiche Versuche angestellt wie mit

Lack A (Zusatz von 2% bis 10% Leinöl) .

2390

Das Ergebnis der Versuche war das gleiche wie bei Lack A.

6. Prakt. Versuche und Ergebnis zur Herstellung von ölarmen

Lacken mit " Rh 6 " (3)

Dieses Produkt unterscheidet sich von " Rh 6 " (1,7) lediglich durch die Viskosität und Wasserverträglichkeit.

" Rh 6 " (3) bildet bei Anwesenheit von Harzen oder Nitrocellulose einen weiss bzw. blau anlaufenden Film, eignet sich also nicht zur Herstellung von Lacken. Die durchgeföhrten Versuche sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich :

Lösungsmittel	Harz	Film
Xylol	116 " Q	weiss anlaufen
Toluol	116 "	blau "
Mittel L 30	116 "	weiss "
Aceton	116 "	" "
Xylol	Plastopal	" "
Adronolacetat	116 Q	" "
E 14	116 "	" "
Methylglykolacetat	116 "	" "
Butylacetat	116 "	" "
Methylacetat	116 "	" "
Anon	116 "	" "
Methylhemalin	116 "	" "
Pysanton A	116 "	" "
Methylanon	116 "	" "
Glycolhexanol	116 "	" "
Epicholhydrin	116 "	" "

Lösungsmittel	Hars	Film
Diethylcarbonat	116 Q	weiss anlaufen
Methylocyclohexanol	116 "	blau "
Anonacetin	116 "	Zindickung
Dichlorhydrin	116 "	"
Benzaldehyd	116 "	weies anlaufen
Butanol	116 "	" "
Butanol, Xylol	116 "	" "
Xylol, Lackbenzin	Kolophonium	" "
Toluol, Lackbenzin	"	" "
Xylol, Lackbenzin	116 Q	" "
Mittel L 30, Cyclohexanol	116 "	blau anlaufen
Mittel L 30, Xylol	116 "	" "
Mittel L 30, Methylocyclohexanol	116 "	" "
Xylol, Benzaldehyd, Methylocyclohexanol	116 "	weiss anlaufen
Epichlorhydrin, Dichlorhydrin, Diethylcarbonat	116 "	" "
Butanol, Xylol Mittel L 30	116 "	" "

2392

7. Schlussbemerkung:

Durch meine Arbeit habe ich den eindeutigen Beweis erbracht,
dass es möglich ist, auf neuartiger Basis und unter
Anwendung von Rohstoffen, die man bisher nicht kannte,
Austrich-Mittel herzustellen, welche den Anforderungen der
Praxis genügen. Dabei ist es wesentlich festzustellen, dass
das "Eh 6" (1,7) in grosser Menge zur Verfügung
gestellt werden kann.

B n d o