### **DEUTSCHES REICH**



AUSGEGEBEN AM 24. FEBRUAR 1942

28/6

# PATENTS CHRIFT

M: 717693

KLASSE 120 GRUPPE 103

R 100354 IVd/12 0

審

## Dr. Otto Roelen in Oberhausen-Holten und Franz Hanisch in Duisburg-Hamborn



sind als Erfinder genannt worden.

#### Ruhrchemie AG. in Oberhausen-Holten

Verfahren zum Aufarbeiten ausgebrauchter Kobaltkatalysatoren

Patentiert im Deutschen Reich vom 26. September 1937 an Patenterteilung bekanntgemacht am 5. Februar 1942

Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 28. April 1938 ist die Erklärung abgegeben worden, daß sich der Schutz auf das Land Österreich erstrecken soll.

Obgleich die zur Benzinsynthese aus Kohlenoxyd-Wasserstoff-Gemischen benutzten Katalysatoren, die man durch Ausfällung katalytisch wirksamer Metalle, wie z.B. Ko-5 balt, in Gegenwart von Kieselgur herstellt, eine recht lange Lebensdauer besitzen, nehmen sie im Verlauf der Synthese doch schließlich größere Mengen schwer flüchtiger organischer Substanzen auf, welche ihre Wirk-10 samkeit allmählich verringern. Es ist daber von Zeit zu Zeit eine Neuherstellung dieser Katalysatoren durch Wiedenauflösen in Säuren und Ausfällen der katalytisch wirksamen Bestandteile erforderlich. Verwendet 15 man hierzu konzentrierte Salpetersäure, um möglichst hochprozentige Kobaltlösungen zu erhalten, so zeigt sich der Übelstand, daß die Kobaltlösung die Kieselgur in derart feiner Suspension enthält, daß ihre Ahtrennung nur unter besonderen Schwierigkeiren möglich ist. 20 Auch die Anwendung einer etwa 20% igen Säure, die man nach bekannten Vorschlägen für die Konzentration der zu fällenden Salze hier hätte in Erwägung ziehen können, beseitigt diesen Nachteil nicht befriedigend. 25

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß beim Arbeiten mit einer verdünnten, nicht mehr als 5% freie Salpetersäure enthaltenden Säure die im Katalysator enthalten gewesene Kieselgur sich innerhalb kurzer Zeit 30 absetzt und leicht von der Kobattlösung abgetrennt werden kann. Als besonders zweckmäßig hat sich die Anwendung einer etwa 3- bis 5%igen Salpetersäure erwiesen.

Besonders vorteilhaft ist es, eine Säure- 35 lösung zu verwenden, die gleichzeitig beträchtliche Mengen Kobaltnitrat enthält. Eine solche Löselauge erhält man z. B. dadurch, daß einer konzentrierten Kobaltnitratlösung die erforderliche Menge Salpetersäure zugesetzt wird.

5 Hierbei darf die zur Auflösung der gesamten Kobaltmenge benötigte Salpetersäure der Löselauge während des Auflösungsprozesses fortlaufend oder stufenweise in Form von konzentrierter Salpetersäure stets nur in solchen Teilmengen zugeführt werden, daß der Gehalt der Lösung an freier Salpetersäure in den Grenzen von etwa 3 bis 5% bleibt.

Die Auflösung der Katalysatoren erfolgt zweckmäßig bei 70 bis 90°, mindestens aber bei einer Temperatur, die oberhalb des Schmelzpunktes der in der Katalysatormasse enthaltenen Paraffine liegt. Durch leichtes Rühren wird der Lösevorgang begünstigt, während zu starkes Rühren nachteilig ist. Die Lösung kann von der Kieseigur durch Dekantieren oder Filtrieren leicht abgetrenn werden. Das Paraffin scheidet sich nach dem Abkühlen in Form eines festen Paraffinkuchens aus der Lösung ab. An Hand des uachfolgenden Ausführungsbeispiels möge das Verfahren genauer erläutert werden.

Von einem ausgebrauchten Kobaltkatalysator, der aus 55% Paraffin, 15% Kohalt, 2% Thoriumoxyd, 27% Kieselgur und 1% Feuchtigkeit bestand, wurden 6,9 kg, entsprechend 1,0 kg Kobaltmetall, in 1001 einer Kobaltnitratlösung eingetragen, die im Liter 68 g Kobalt und 50 g freie Salpetersäure enthielt. Im Verlauf von 20 Minuten wurden der 35 Mischung unter gelindem Rülmen 41 50% ige Salperersäure in derart kleinen Mengen zugesetzt, daß der Gehalt der Lösung an freier Salpetersäure 50 g HNO3 je Liter niemals überstieg. Die Temperatur wurde auf 88° gehalten. Nach 2 Stunden war die Auflösung des Kobalts beendet, und man ließ das Reaktionsgemisch 30 Minuten lang absetzen.

Dabei trennte sich die Kieselgur in sandiger Form ab. Zusammen mit einem Teil der anhaftenden Kobaltlösung wurde sie aus dem 45 Lösebehälter abgelassen, abgekühlt. filtriert und mit destilliertem Wasser nachgewaschen. Die ausgewaschene Kieselgur enthielt mur noch geringe Spuren von Kobalt und Thorium. Nach dem Abkühlen der im Lösebehälter zu- 50 rückgebliebenen Kobaltlösung schied sich das als ölige Schicht auf der Kobaltfösung schwimmende Paraffin in fester Form all. Dieses Paraffin wurde von Zeit zu Zeit abgezogen und durch Umschmelzen und Aus. 55 waschen gereinigt. Die hierbei anfallenden Waschwasser leitete man in den Lösebehälter zurück. Ein Teil der aus dem Lösebchälter abgezogenen Kobaltiösung diente zur Bereitung des gewünschten Katalysators, während 60 der Rest immer wieder beim Auflösen neuer Katalysatorchargen Verwendung fand.

Nahm man die Auflösung der ausgebrauchten Kontakunasse mit einer Säurelösung vor, die weseutlich mehr als 5% Salpetersäure, 65 nämlich etwa 20%, enthielt, so war eine Abtrennung der Kieselgur mit einfachen Mitteln nicht möglich.

## PATENTANSPRUCH:

Verfahren zum Aufarbeiten von bei der Benzinsynthese aus Kohlenoxyd und Wasserstoff verwendeten Kobaltkatalysatoren, die durch Ausfällung der katalytisch 75 wirksamen Metalle in Gegenwart von Kieselgur hergestellt waren, durch Auflösen in Salpetersäure und Wiederausfällen der katalytisch wirksamen Bestandteile, dadurch gekennzeichnet, daß die 80 ausgebrauchten Katalysatoren mit einer Sänrelösung behandelt werden, welche nicht mehr als etwa 5% freie Salpetersäure enthält.

70