


Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И САНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

(3) 802250

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 17.03.79 (21) 2794651/23-04

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 07.02.81. Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 09.02.81

(51) М Кл³

С 07 С 1/04

С 07 С 9/04

(53) УДК 547.211

(088.8)

(72) Авторы
изобретенияВ. В. Лунин, А. Л. Лапидус, И. А. Брук, Е. З. Гильденберг
и П. А. Чернавский

(74) Заявители

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет имени М. В. Ломоносова и Институт органической
химии АН СССР им. Н. Д. Зелинского

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНА

Изобретение относится к синтезу низших углеводородов, в частности метана, из окиси углерода и водорода и может быть использовано в угле- и нефтехимической промышленности.

Известен способ получения метана из окиси углерода и водорода над смешанным катализатором: никелем, окисью лантана и рутения, нанесенным в соотношении 1:0,2:0,1 на носитель—звуковую кремния при температуре 300—500°C и давлении 10—50 ат [1]. Недостатком этого способа является быстрое и необратимое отравление катализатора в результате протекания реакции коксообразования, что выражается в снижении склонности глинозема окиси углерода и "проскоке" ее в продукты реакции. Конверсия окиси углерода в метан достигает 92%.

Наиболее близким к предлагаемому

способу [2]. В известном способе катализатор предполагают газообразную смесь окиси никеля и окиси алюминия, и процесс проводят при температуре 220—450°C, давлении 20—300 ат и объемной скорости 3000—20000 ч⁻¹. Перед использованием катализатор восстанавливают азотно-водородной смесью при давлении 15 ат, объемной скорости 4000 ч⁻¹ и температуре до 400°C в выдерживая при этой температуре в течение 24 ч. Конверсия окиси углерода в метан составляет 95%.

Недостатками способа являются использование повышенного давления, что удорожает оборудование и технологический прием в целом, и недостаточная стабильность катализитической активности контакта во времени, не удовлетворяющая современным требованиям.

Целью изобретения является повыше-

Zr 48, Ni 50, H 2, с объемной скоростью 5000 ч⁻¹. Конверсия окиси углерода в метан составляет 96%.

Пример 5. Смесь окиси углерода и водорода с мольным соотношением 1:3 при атмосферном давлении и температуре 350°C направляют на катализатор, представляющий собой гидридный сплав кобальта и циркония состава, вес.%: Zr 59, Гф 38, Н 3 с объемной скоростью 5000 ч⁻¹. Конверсия окиси углерода в метан составляет 98%.

Пример 6. Смесь окиси углерода и водорода с мольным соотношением 1:3 при атмосферном давлении направляют на катализатор, представляющий собой гидрид сплава никеля и гафния с соотношением компонентов Нf 48, вес.%, Ni 50

и Н 2. Конверсия окиси углерода в метан составляет 96%. Пример 7. Смесь окиси углерода и водорода с мольным соотношением 1:3 при атмосферном давлении направляют на катализатор, представляющий собой гидрид сплава никеля и гафния с соотношением компонентов Нf 48, вес.%, Ni 50

и Н 2. Конверсия окиси углерода в метан составляет 98%. Пример 8. Смесь окиси углерода и водорода с мольным соотношением 1:3 при атмосферном давлении направляют на катализатор, представляющий собой гидрид сплава никеля и гафния с соотношением компонентов Нf 48, вес.%, Ni 50

и Н 2. Конверсия окиси углерода в метан составляет 98%.

Пример 9. Смесь окиси углерода и водорода в мольном соотношении 1:3 при атмосферном давлении подают на катализатор из примера 3 и в условиях примера 3 проводят синтез. Конверсия окиси углерода в метан составляет 99%.

Пример 10. Смесь окиси углерода и водорода в мольном соотношении 1:3 при атмосферном давлении и температуре 500°C подают на катализатор, представляющий собой гидрид сплава Гафния и кобальта с соотношением компонентов: Нf 48 вес.%, Со 50 вес.%, Н 2 вес.%, с объемной скоростью 35000 ч⁻¹. Конверсия окиси углерода в метан составляет 98%.

Гидридный сплавной катализатор легко активируется водородом, обмен водорода на поверхности катализатора и газовой фазой обеспечивает постоянную гидроочистку поверхности от коксо- и смолоотложений.

По предлагаемому способу требуется вдвое меньшее количество оборудования, нежели приложения катализатора в стационарном слое при атмосферном давлении, что снижает почти вдвое вморозационные отчисления.

Показатель	Способ	
	Известный	Предлагаемый
Катализатор	Закись никеля на окиси алюминия	Гидриды сплавов металлов IУ и УШ групп в атмосфере водорода
Давление, атм	20-300	Атмосферное
Температура, °C	220-450	300-500
Конверсия окиси углерода в метан, %	■ ■	99

Формула изобретения

1. Способ получения метана путем конверсии смеси окисей углерода и водорода при повышенной температуре в присутствии гетерогенного катализатора, отличающемся тем, что, с целью повышения степени конверсии и упрощения технологии процесса, в качестве гетерогенного катализатора используют гидрид сплава циркония с никелем или кобальтом, содержащий, вес.%

Цирконий	58-40
Никель или кобальт	38-50
Водород	Остальное,
или гидрид сплавов гафния с никелем или кобальтом, содержащий, вес.%	
Гафний	75-48
Никель или кобальт	24-50
Водород	Остальное.

2. Способ по п 1 отличию - 2, отличие в том, что конверсию проводят при 300-500°C.

7

802250

8

Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе

1. Ти-Яню и др. Метанование дву-
окиси и окиси углерода на катализаторе -

никель-окись лантана-рутений. Ниппон
Кагаку, 1978, № 4; с. 517.

2. Справочник нефтехимика, т. 1.Д.
"Химия", 1978, с. 404 (прототип).

Составитель Л. Боброва
Редактор З. Бородкина Техред Т.Маточкин Корректор Н. Григорук

Заявка 10498/26 Тираж 454 Подписано
ВНИИИ государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
1993 г. Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5